



tesa® 4615

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| • Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga
lamineeritud | • Liimi tüüp | sünteeskummi |
| • Biopõhine (biosüsiniku sisaldus) | 63 % | • Kogupaksus | 175 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| • Katkevenivus | 18 % | • Keskkonnahoidlik pakend | yes |
| • Tõmbetugevus | 41.5 N/cm | • Kleepumistugevus | Standardne
adhesioon |
| • Application temperature from | 5 °C | • Lahustivaba | jah |
| • Application temperature to | 60 °C | • Niiskuskindlus | jah |
| • Hand tearability | keskmine | • Rebenemiskindel | jah |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmine | • Sobivad pinnad | Sile puit, Plaat,
Enamik liiki plaste,
Klaas, Metall |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | | |
| • Kasutusala | Sise- ja välitöödeks | | |
| • Kemikaaliskindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| | | • Vettpidav | yes |

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04615>