

tesa® 60418

Tooteteave



Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET	• sünteeskummi	None
• Biopõhine (biosüsiniku sisaldus)	85 %	• Kogupaksus	36 µm

Toodete sortiment

• Saadaval värvivalik	läbipaistev, pruun, valge
-----------------------	---------------------------

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	120 %	• Sobib ohtlike kaupade jaoks	ei
• Tõmbetugevus	38 N/cm	• Sobib sügavkülmutamiseks	ei
• Automaatne paigaldus	jah	• Transpordiinfo	Temperature 0-35°C
• Käsitsi rebitav	ei	• Trükitavus	ei
• Lahustivaba	jah	• Vaikne lahtikerimine	ei
• Pakendi kaal	Kuni 25 kg		

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	6 N/cm
---------------------	--------

Sertifikaadid

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60418>