

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive



Tooteteave

Kõrgkvaliteetne paberist teravservade maalriteip kasutamiseks eriti tundlikele pindadele

Toote kirjeldus

Teibi tesa® 4333 Precision Mask Sensitive alusmaterjaliks on üliõhuke ja tugev paber, mis on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud liimainega.

Tänu väga heade omadustega siledale alusmaterjalile kohandub toode erinevate pindadega. Lisaks tagab suurepärase spetsiaalse koostisega liimaine sellise nakketugevuse, mis on vajalik tundliku ja kriitiliste omadustega pinna katmiseks. kergesti eemaldatav kuni 7 päeva jooksul, mis annab võimaluse teha ühe katmisega mitmeid erinevaid töid.

Rakendused

See teip sobib kasutamiseks peaaegu kõikide siseruumides tehtavate maalritööde korral.

tesa® 4333 Precision Mask Sensitive'i saab kasutada veeipõhiste värvide ja lakkide ning isegi kvaliteetsete pahteldustööde korral.

Sobib tundlikele ja kriitilistele pindadele.

Sile alusmaterjal kohandub aluspinnaga väga hästi ning tagab üliteravad värviääred.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | Washi paper | • Kogupaksus | 85 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|---------|---------------------|----------|
| • Katkevenivus | 4.5 % | • Käsitsi rebitav | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 41 N/cm | • Lahustivaba | jah |
| • Eemaldatav jääkideta ... päeva pärast | 14 days | • Selge värvuse äär | väga hea |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 0.6 N/cm |
|---------------------|----------|

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

FSC® C148769

tesa[®] 4333

Precision Mask[®] Sensitive

Tooteteave

Lisateave

Palun arvestage sellega, et teipe ei tohi jätta tundlikele pindadele kauemaks kui üheks nädalaks, sest pärast eemaldamist võib pinnale jääda liimaine. Palun tehke enne teibi kasutamist tundlikul pinnal proovitesti, jättes teibi pinnale 24 tunniks.

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64333>