

tesa® 4331

Tooteteave



Kuumakindel maalriteip

Toote kirjeldus

tesa® 4331 on äärmiselt kuumakindel ja sile maalriteip, millel on järgmised omadused:

- tugev nakkuvus ning suurepärase kuumakindlus
- võimaldab väga täpseid ja sirgeid servi
- ei jäta eemaldamisel jälgi

Rakendused

- Elektrostaatilise pulbervärvimise ajal kinnikamiseks
- Terasmööbel ja haiglavarustus
- tesa® 4331 jääb ka silikooni sisaldava pinna külge

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET / laus- | • Kogupaksus | 110 µm |
| • Liimi tüüp | silikoon | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus | 100 % | • Lihtne eemaldada | jah |
| • Tõmbetugevus | 53 N/cm | • Temperatuurikindlus (30 min) | 200 °C |
| • Käsitsi rebitav | madal | • Temperatuurikindlus (60 min) | 200 °C |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 4331

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4331>