

tesa® 4651

Tooteteave



Premium-klassi akrüülkattega värviline kangasteip

Toote kirjeldus

tesa® 4651 on vastupidav, kõrgekvaliteediline akrüülkattega kangasteip. See põhineb 145 silmusega kootud raioonist kangaskihil ja naturaalsel kummiliimil. Toode on saadaval ka paberist aluskihiga jumbo-rulli formaadis (tesa® 4651 PV9).

Jätkusuutlikud Aspektid

- 72% biopõhine süsinikusisaldus (DIN EN 16640)



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- Kangasteip on hästi vormitav ning sellel on suurepärane kulumiskindlus, kõrge tõmbetugevus ja väga tugev nakkumine erinevate, ka karedamate pindadega.
- Teibi tugev nakkuvus ja lühike kleepumisaeg tagab kiire paigalduse ja usaldusväärse haarduvuse juba varsti pärast pealekandmist.
- Teipi on võimalik käsitsi rebida nii pikisuunas kui põiki täpsete ja sirgete servadega.
- Klassifikatsioon FMVSS302 järgi: SE/NBR
- Madal VOC VDA 278 analüüsi järgi

Rakendused

- Maskeerimine liivapritsimisel, katmisel, värvipihustamisel jne
- Koormate, näiteks torude või profiilide, kokkuseotamine ja tugevdamine
- Kaablite, juhtmete jne märgistamine, värvikodeerimine või tähistamine
- Toruliitmike, plekkide ja torude püsiv tihendamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Riie akrüülkattega	• Kogupaksus	310 µm
• Liimi tüüp	toorkummi	• Kattepaberi paksus	76 µm
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi värvus	kollane
• Biopõhise süsiniku sisaldus (vastavalt DIN EN 16640)	72 %		

tesa® 4651

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------|----------|--|-------------------------------|
| • Katkevenivus | 13 % | • Sirged rebestusservad | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 100 N/cm | • Temperature resistance | 130 °C |
| • Hõõrdumiskindlus | väga hea | (removability from aluminum after 30 min exposure) | |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | • Võrk | 145 threads/inch ² |
| • Lihtne peale kirjutada | jah | • Water resistance | keskmine |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 3.3 N/cm

Lisateave

Isekustuv / puudub põlemiskiirus vastavalt FMVSS 302 testitud koostis mitte-süttiva materjaliga

Vastab LV 312-1 dielektrilise tugevuse nõuetele

Järgnevast loendist leiate RAL-koodid viitena tesa® 4651 värvidele:

- Kollane, kood 17: RAL 1016
- Punane, kood 19: RAL 3000
- Sinine, kood 11: RAL 5015
- Roheline, kood 37: RAL 6018
- Hall, kood 55: RAL 7000
- Pruun, kood 45: RAL 8003
- Must, kood 04: RAL 9005
- Valge, kood 08: RAL 9010

tesa® 4651

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4651>