


tesa® ACXplus 77805

Tooteteave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	vahtakrüül	• Kogupaksus	500 µm
• Liimi tüüp	LSE	• Värvus	hall
• Kattepaberi tüüp	PE		

Omadused / jõudlusväärtused

• Niiskuskindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	120 °C
• Staatiline nihkekindlus (90 °C)	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	80 °C
• Temperature range	-40 to +80 °C	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	24 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	26 N/cm
• Nakkuvus ABSga (3 päeva pärast)	26 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	28 N/cm
• Nakkuvus PPga (esialgne)	26 N/cm	• Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)	28 N/cm
• Nakkuvus PPga (3 päeva pärast)	27 N/cm		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=77805>