

tesa® 51865FL

Tooteteave



Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET-kile	• Kogupaksus	165 µm
• Biopõhine (biosüsiniku sisaldus)	90 %	• Värvus	läbipaistev
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	55 %	• Pehmendikindlus	keskmine
• Tõmbetugevus	20 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	väga hea
• Kemikaalikindlus	keskmine	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	väga hea
• Minimaalne temperatuuri taluvus	-40 °C	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	200 °C
• Nake	keskmine	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	100 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

tesa® 51865FL

Tooteteave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	9.5 N/cm	• Nakkuvus PETga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	10.5 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	10 N/cm	• Nakkuvus PETga (kaetud kül, esialgne)	10 N/cm
• Nakkuvus ABSga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	13 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	7 N/cm
• Nakkuvus ABSga (kaetud kül, esialgne)	12 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus PPga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	8.5 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	9.5 N/cm	• Nakkuvus PPga (kaetud kül, esialgne)	8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	12.5 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	9 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (kaetud kül, esialgne)	12 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	11 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus PSga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	13.5 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	12 N/cm	• Nakkuvus PSga (kaetud kül, esialgne)	12 N/cm
• Nakkuvus PCga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	15 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	7 N/cm
• Nakkuvus PCga (kaetud kül, esialgne)	13 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	11 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	6.5 N/cm	• Nakkuvus PVCga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	14 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	7 N/cm	• Nakkuvus PVCga (kaetud kül, esialgne)	9 N/cm
• Nakkuvus PEga (kaetud kül, 14 päeva pärast)	8 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	9.6 N/cm
• Nakkuvus PEga (kaetud kül, esialgne)	7 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	11.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud kül, 14 päeva pärast)	14.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	9.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud kül, esialgne)	13.3 N/cm

Sertifikaadid

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid

tesa® 51865 Next Gen – Team 4965 Differential contains a 90% recycled PET backing, resulting in an average of 6% post-consumer recycled content (including red MOPP liner) in the tape. This is a third-party environmental claim validated against the UL Environmental Claim Validation Procedure 2809 for recycled content. The UL Environmental Claim Validation Program falls under UL's ISO/IEC17025 accreditation.

tesa® 51865FL

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51865FL>