

tesa® ACXplus 73308

Tooteteave

800 µm kahepoolsed akrüülvahtteip

Toote kirjeldus

tesa® 73308 akrüültuumaga teip on suure jõudlusega, kahepoolsed vahtteip, mis on loodud nõudlike kleepimiste jaoks. Selle must, 800 µm paksune elastne akrüültuum ja muudetud akrüüllim tagavad tugeva ja vastupidava kleepumise. See sobib eriti hästi enamikule pulbervärvitud pindadele, aga ka klaasile ja paljudele plastmaterjalidele, pakkudes mitmekülgset külgehäärumisvõimalust erinevatel materjalidel. Kavandatud traditsiooniliste mehaaniliste kinnitusvahendite asendamiseks, võimaldab see saavutada puhtaid ja stiilseid disaine ilma tugevust kaotamata. Selle viskoelastsed omadused tagavad suurepärase pingete hajutamise ja õnaruste täitmise ka ebatasastel pindadel. tesa® 73308 sobib ideaalselt püsivaks kleepimiseks, kui oluline on usaldusväärsus ja esteetika.

Funktsioonid

- Kõrge tugevusega püsilik liimimislahendus pikaajalise vastupidavusega
- Viskoelastne akrüülvahttuum suurepäraseks vormitavuseks ja pingete hajutuseks
- Kinnitub hästi erineva pinnanergiaga pindadele, sh pulbervärvitud pinnad, metall, plastid ja klaas
- Välistab vajaduse neetide, kruvide, keevituse või vedel-liimide järele
- Must värvus koos paber-kattega lihtsaks töötlemiseks ja diskreetseks rakenduseks
- Suurepärase niiskuse-, temperatuuri- ja keskkonnakindlus
- Võimaldab kasutada õhelt poolt õhema, kergema ja erinevatest materjalidest koosnevaid lahendusi
- Kohene käideldavuse tugevus surve tõttu aktiveeruva liimiga
- PFAS/PFOS-vaba koostis: valmistatud ilma perfluoreeritud aineteta, toetades ohutumaid ja kestlikumaid liimimislahendusi.

Rakendused

tesa® 73308 sobib erinevateks nõudlikeks liimimisrakendusteks, sh:

- Dekoratiivliistude ja paneelide kleepimine kodumasinates ja elektroonikas
- Nimesiltide ja logode kinnitamine tarbe- ning tööstustoodetel
- Elektroonikakuvarite ja puutetundlike ekraanide kinnitamine
- Paneeli- ja tugevdaja külgekleepimine raamile
- Klaasi kleepimine metallile ahju- ja pesumasinauksetes
- Sisemine ja välimine kleepimine kommerts-sõidukites ja rongides
- Reklaamide ja siltide kinnitamine
- Tihendite ja tihendusribade liimimine HVAC-seadmetes ja kodumasinates
- Struktuurne liimimine ehituses ja tüüpärases tööstuses

tesa® ACXplus 73308

Tooteteave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kattepaberi tüüp | valge |
| • Liimi tüüp | modifitseeritud akrüül | • Kogupaksus | 800 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 160 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 100 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

Adhesioon

- | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast) | 22 N/cm | • Nakkuvus PMMAga (14 päeva pärast) | 37 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast) | 26 N/cm | • Nakkuvus PSga (14 päeva pärast) | 20 N/cm |
| • Nakkuvus klaasiga (14 päeva pärast) | 28 N/cm | • Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast) | 41 N/cm |
| • Nakkuvus PCga (14 päeva pärast) | 40 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 31 N/cm |
| • Nakkuvus PETga (14 päeva pärast) | 18 N/cm | | |

Lisateave

tesa® 73308 sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. See pakub usaldusväärset tulemust laias temperatuuride ja keskkonnatingimuste vahemikus. Parimate tulemuste saavutamiseks peavad pinnad olema puhtad, kuivad ja saasteainetest vabad. Soovitatakse teostada rakenduspõhised testid enne ulatuslikku kasutust. Tehnilise toe ja parimate liimimistulemuste jaoks konsulteerige tesa® spetsialistiga.

Kattevalikud:

- PV25: valge paberist kate (PE-kattega) – ilma brändita (130 µm)

Lisa paksused:

- tesa® 73305 - 500µm
- tesa® 73311- 1100µm

tesa® ACXplus 73308

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=73308>