

tesa® ACXplus 73205

Tooteteave

500 µm kahepoolne akrüülkleplint

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 73205 on suure jõudlusega kahepoolne akrüülvahttapeet, mis pakub suurepärase läbipaistvuse. Selle viskoelastsed omadused neelavad pingeid, täidavad lõhesid ja tagavad tugeva, kestva sideme – isegi ebatasastel pindadel. See on spetsiaalselt loodud läbipaistvate või poolläbipaistvate materjalide (nagu klaas, akrüül või polükarbonaat) liimimiseks, pakkudes peaaegu nähtamatut ühendust. Selle optiline selgus muudab selle ideaalseks rakendusteks, kus on vaja sujuvat ja esteetilist viimistlust.

Funktsioonid

- Kõrge optiline selgus – spetsiaalselt läbipaistvate pindade liimimiseks
- Tugev ja vastupidav ühendus – vastupidav kuumusele, UV-kiirgusele ja vananemisele
- Kompenseerib liimitavate detailide soojuspikkuse muutusi
- Suurepärase nakkumine läbipaistvate plastide ja klaasiga
- Kohene nakkuvus ja kõrge lõplik sidusjõud
- PFAS/PFOS-vaba koostis: Valmistatud ilma perfluoritud ühenditeta, pakkudes ohutumaid ja jätkusuutlikumaid liimilahendusi.

Rakendused

tesa® 73205 sobib erinevateks nõudlikeks liimirakendusteks, sealhulgas:

- Läbipaistvad sildid ja nimesildid
- Läbipaistvate dekoratiivpaneelide kinnitamine
- Poolläbipaistvate profiilide liimimine
- Rakendused, mis nõuavad peaaegu nähtamatuid liimiliine (nt jaemüügi väljapanekud, kodumasinad ja sisekujunduse elemendid)

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | Vahtakrüül | • Kogupaksus | 500 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | • Värvus | läbipaistev |
| • Kattepaberi tüüp | valge | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 180 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 100 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73205

Tooteteave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	15 N/cm	• Nakkuvus PMMAga (14 päeva pärast)	12 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	19 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	11 N/cm
• Nakkuvus klaasiga (14 päeva pärast)	20 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	14 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	16 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	20 N/cm
• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	13 N/cm		

Lisateave

tesa® 73210 sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. See tagab usaldusväärse jõudluse laias temperatuurivahemikus ja erinevates keskkonnatingimustes. Parima tulemuse saavutamiseks peavad pinnad olema puhtad, kuivad ja saasteainetest vabad. Soovitame enne täiemahulist kasutuselevõttu läbi viia spetsiaalsed katsetused. Parimate liimtulemuste ja tehnilise toe saamiseks konsulteerige tesa® spetsialistiga.

Laineri valikud:

- PV26: Valge paberlainer – märgistuseta (160 µm)

Lisaks saadaval paksus:

- tesa® 73210 - 1000µm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=73205>