

tesa® ACXplus 79308

Tooteteave



0,8 mm kahepoolne akrüülvahuteip autode välistarvikute kinnitamiseks

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 79308 on kahepoolne akrüülvahuteip autode välistarvikute kinnitamiseks. Tegemist on kolmekihilise tootega, mis on kaetud mõlemalt poolt spetsiaalse liimiga. Selle kõrgjõudlusliim loob tõhusa ja kindla sideme tüüpiliste autotarvikute materjalidega (nagu PC ja ABS plastid) ning keretega (erinevat tüüpi läbipaistvad lakid). Pehme akrüülvaht parandab sidumisjõudlust karedatel pindadel (nagu ribipind).

Lisaks sellele on meie tootel suurepärase liimimisomadused ka 90°C kõrgete temperatuuride vastupidavuse juures. Tänu viskoelastsele akrüülvahuühendusele suudab tesa® ACX^{plus} 79308 neelata ja hajutada dünaamilisi ja staatilisi koormusi.

- Saadaval on 1,1 mm ja 1,5 mm paksused

Funktsioonid

- Suurepärase sidumisjõudlus erinevate läbipaistvate lakkidega
- Suurepärase nakkumine erinevatele plastosadele nagu PC ja ABS
- Hea sidumisstabiilsus pikaajalise temperatuurikindlusega kuni 90°C
- PFAS / PFOS vabatoode
- Tõhus ja vastupidav rakendus
- Viskoelastne akrüülvahuühenduse kompenseerib liimitud osade erinevat termilist pikenemist
- Suurepärase niiskusevastupidavus
- Kõrge niiskuskindlus ja UV vastupidavus

Rakendused

tesa® ACX^{plus} 79308 sobib alalisteks välistarvikute paigalduslahendusteks. Maksimaalse jõudluse tagamiseks on meie eesmärk täielikult mõista teie rakendust (sealhulgas kasutatavaid materjale), et pakkuda õiged tootesoovitused.

Näited rakendustest:

- liistude kinnitamine
- rataste kaarte ja kivi kaitsepaneeli kinnitamine
- PDC kinnitamine
- postide kattepaneelid
- ukسلäve kaitsepaneel

tesa® ACXplus 79308

Tooteteave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Vahtakrüül	• Kogupaksus	800 µm
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Värvus	hall
• Kattepaberi tüüp	PE		

Omadused / jõudlusväärtused

• Kemikaalikindlus	keskmine	• Temperature range	-40 to 90
• Külma löögikindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	120 °C
• Niiskuskindlus	keskmine	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	90 °C
• Staatiline nihkekindlus (90 °C)	väga hea	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	32 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	32 N/cm
• Nakkuvus ABSga (3 päeva pärast)	35 N/cm	• Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)	35 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=79308>