



tesa[®] 4963

Toote Teave



Läbipaistev kahepoolne teip

Toote kirjeldus

tesa[®] 4963 on läbipaistev kahepoolne isekleepuv teip, mis koosneb PVC-alusmaterjalist ja kautšukil põhinevast liimisegust.

tesa[®] 4963 on suurel määral vastupidav plastifikaatorite toimele.

tesa[®] 4963 on samuti saadaval poolides laiema kaitsekilega, mille saab kergesti eemaldada.

Rakendused

- paber- ja plastkottide püsisulgemine
- dekoratiiv- ja pakkematerjali isekleepuv paigaldamine
- paberi, kile ja fooliumi jätkamine
- reklaammaterjali kleepimine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 107 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Värvus | läbipaistev |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 30 % | • Pehmendikindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 50 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmine |
| • Kemikaalikindlus | madal | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 70 °C |
| • Nake | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | madal |
| • Niiskuskindlus | väga hea | | |



tesa[®] 4963

Toote Teave

Väärtuste järgimine

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	5.4 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	5.4 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	6.2 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	4.3 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	4 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	6.6 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	5.2 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	5.3 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	6.2 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	6.6 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	6.6 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	5 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	3.8 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	5.9 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	4.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	5.9 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	5.2 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	6.1 N/cm

Lisateave

tesa[®] 4963 on saadaval ka fingerlift'ga (laiema kaitsekilega), kiireks eemaldamiseks.

Kaitsekile variandid:

- PV0 – pruun krepitud PVC-kile
- PV1 – pruun silikoonpaber (71 µm)

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04963>