



tesa® 64958

Tuote Tiedot



1050 µm Kaksipuolinen PE-vaahoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64958 on valkoinen, kaksipuolinen yleisasennusteippi, jossa on selkäaineena PE-vahto ja liimana synteettinen kumiliima. tesa® 64958 sopii parhaiten sisäkäyttöön. PE-vahto mukautuu hyvin epäsäännöllisille pinnoille ja pystyy tasoittamaan erilaisia lämpölaajenemisia. Vaahoteippi kiinnittyy välittömästi pienellä asennuspaineella ja pitää luotettavasti myös matalan pintaenergian pinnoilla. Vaahoteippi vaimentaa hyvin ja kestää iskuja. Synteettinen kumiliima on hyvin tahmeaa liimahartsien ansiosta, joten se saavuttaa nopeasti lopulliseen tartuntalujuuteen. tesa® 64958 sopii monenlaisiin käyttökohteisiin, yleisimmin kevyeen kiinnitykseen, asennukseen ja vaimentamiseen.

Ominaisuudet

- Highly conformable PE-foam
- High immediate bonding strength even on rough or uneven surfaces
- High bonding strength at low mounting pressure
- High bonding strength on low surface energy substrates

Hakemus

- tesa® 64958 on asennusteippi sisätiloihin erilaisiin käyttökohteisiin
- Asennusteippiä voidaan käyttää myyntipiste-esittelyiden rakentamiseen
- Teippi kiinnittää kyltit ja julisteet sisätiloissa
- Teipillä on kätevä kiinnittää hyllynreunaetikettejä
- tesa® 64958 -teippi sopii vaimentamiseen ja kolinan estoon

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE-vahto	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	70 µm
• Kokonaispaksuus	1050 µm	• Suojamateriaalin väri	keltainen

Ominaisuudet

• Murtovenymä	200 %	• Kosteudenkesto	hyvä
• Vetolujuus	7 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	60 °C
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pehmittimien kesto	kohtalainen
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	40 °C
• Kemikalien kestävyys	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
			40°C

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64958>



tesa® 64958

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• PC (alku)	4 N/cm	• PP (alku)	4 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm
• PE (alku)	4 N/cm	• PVC (alku)	4 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm
• PET (alku)	4 N/cm	• teräkseen (alku)	4 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm

Lisätiedot

Tarttuvuus:

- Heti: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla
- 14 päivän kuluttua: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltavuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64958>