



tesa® 64958

Tuote Tiedot



1050 µm Kaksipuolinen PE-vahtoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64958 on valkoinen, kaksipuolinen yleisasennusteippi, jossa on selkäaineena PE-vahto ja liimana synteettinen kumiliima. tesa® 64958 sopii parhaiten sisäkäyttöön. PE-vahto mukautuu hyvin epäsäännöllisille pinnoille ja pystyy tasoittamaan erilaisia lämpölaajenemisia. Vaahtoteippi kiinnittyy välittömästi pienellä asennuspaineella ja pitää luotettavasti myös matalan pintaenergian pinnoilla. Vaahtoteippi vaimentaa hyvin ja kestää iskuja. Synteettinen kumiliima on hyvin tahmeaa liimahartsien ansiosta, joten se saavuttaa nopeasti lopulliseen tartuntalujuuteen. tesa® 64958 sopii monenlaisiin käyttökohteisiin, yleisimmin kevyeen kiinnitykseen, asennukseen ja vaimentamiseen.

Käyttökohteet

- tesa® 64958 on asennusteippi sisätiloihin erilaisiin käyttökohteisiin
- Asennusteippiä voidaan käyttää myyntipiste-esittelyiden rakentamiseen
- Teippi kiinnittää kyltit ja julisteet sisätiloissa
- Teipillä on kätevä kiinnittää hyllynreunaetikettejä
- tesa® 64958 -teippi sopii vaimentamiseen ja kolinan estoon

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE-vahto	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppe	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²
• Suojamateriaalityyppe	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	70 µm
• Kokonaispaksuus	1050 µm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	200 %	• Kemikalien kestävyys	kohtalainen
• Vetolujuus	7 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	60 °C
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	40 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
		40°C	



tesa® 64958

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• PC (alku)	4 N/cm	• PP (alku)	4 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm
• PE (alku)	4 N/cm	• PVC (alku)	4 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm
• PET (alku)	4 N/cm	• teräkseen (alku)	4 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm

Lisätiedot

Tarttuvuus:

- Heti: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla
- 14 päivän kuluttua: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64958>