



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Tuote Tiedot

Silikoninen Itsevulkanoituva Extreme-korjausteippi - Teollisuusversio

Tuotteen kuvaus

tesa® 4600 on itse vulkanoituva silikoniteippiä, jossa on läpinäkyvä irrokepaperi. Teippi kiinnitetään käärimällä teippiä itsensä päälle. tesa® 4600 -teippi kiinnittyy omaan selkäaineeseen luoden vesitiiviin, pysyvän kiinnityksen. Kuivumisaikaa ei tarvita. Teipin joustava materiaali levittyy tasaisesti mihin tahansa pintaan, myös märälle tai lämpimälle, likaiselle tai öljyiselle pinnalle. tesa® 4600 Xtreme Conditions -teippi sopii myös väliaikaisiin käyttökohteisiin eikä jätä jälkiä poiston jälkeen. Teippi voidaan kiinnittää jopa veden alla. Silikonisten rakenneosien ansiosta teippi kestää erinomaisesti erilaisia kemikaaleja, öljyjä, happoja, liuottimia, suolavettä, UV-säteilyä ja ääriämpötiloja.

Hakemus

- tesa® 4600 on erittäin kestävä, itseensä kiinnittyvä teippi erilaisiin vaativiin käyttökohteisiin:
- Eristys, yleiset korjaukset sekä johtojen ja liitäntöjen suojaus
- Moottoritilan tiivistyskäyttökohteet
- Erilaiset niputus-, kiinnitys- ja käärimistarkoitukset meriteollisuudessa, esim. veneen takilointi tai köysien päiden varmistaminen
- Hydraulikkaliitäntöjen ja muiden paljaiden metalliyhteiden suojaaminen ruosteelta
- Suojaaminen jauhemaalatuksissa, nestemaalauksissa, sähkökemiallisissa pinnoituksissa, anodisoinnissa ja galvanoinnissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | stretchable specialty | • Kokonaispaksuus | 500 µm |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 750 % | • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 33 N/cm | • Lämpilyöntijännite | 8000 V |
| • Hand tearability | heikko | • Temperature resistance min. | -60 °C |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Water resistance | erittäin hyvä |

Lisätiedot

- Venytä teippi vähintään kaksinkertaiseksi. Levitä se pinnalle tiukasti ja kääri itsensä ympärille.
- Sähköeristyksissä ja tavallisissa korjaustöissä riittää, että teippi kääritään kerran itsensä ympärille.
- Jos vuodon paine on suuri (esimerkiksi tiivistettäessä vesiputkia tai hankalissa korjaustöissä) teippi on käärittävä itsensä ympärille monta kertaa. Suurin paineenkesto (12 baaria) saavutetaan, kun teippiä kääritään noin 4 kerrosta noin 75–125 % vaurioituneen putken tai letkun molemmille puolille.
- Itsevulkanoitumisen ansiosta teippi kiinnittyy pysyvästi. Siksi sitä ei voi käyttää uudelleen.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04600>



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04600>