



tesa® 4319

Tuote Tiedot



Voimakkaasti krepattu maalarinteippi maalaustöihin – Erityisesti kaareviin rajauksiin

Tuotteen kuvaus

tesa® 4319 on erittäin joustava ja mukautuva maalarinteippi, jossa on voimakkaasti krepattu paperinen selkäaine ja luonnonkumiliima. Joustava maalarinteippi soveltuu hyvin kaarien teippaamiseen.

Kestävä Näkökohdat

- 67 % biopohjaista sisältöä kokonaistuotteessa ilman vuorausta (painon mukaan).



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Kan användas i upp till 7 dagar
- Krepatur selkäaineen pitkä venymä soveltuu hyvin myös kolmiulotteisiin kohteisiin.
- Paksun liimakerroksen ansiosta maalarinteippi pitää luotettavasti myös karkeilla pinnoilla.
- tesa® 4319 -teipin vahva ja mukautuva paperinen selkäaine sopii myös pinnan suojaamiseen, kun tarvitaan hyvää mekaanisen rasituksen kesto.
- Joustava maalarinteippi auttaa välttämään aikaa vievät korjaukset.
- Laadukkaan pinnansuojausteipin ja hyvän ammattitaidon yhdistelmä takaa parhaan tuloksen.

Käyttökohteet

- tesa® 4319 on joustava maalarinteippi erilaisiin käyttökohteisiin maalaustöissä, erityisesti kaareviin pintoihin.
- Maalarinteippi rajaa ja suojaa nopeasti ja luotettavasti karkeatkin pinnat.
- Teipin venyttäminen kiinnittämisen aikana mahdollistaa kiinnityksen myös kaareviin rajauksiin ja kolmiulotteisiin pintoihin.
- Teippi voidaan katkaista käsin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | erittäin krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 67 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 375 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 58 % | • Lämpötilankesto (30 min) | 60 °C |
| • Vetolujuus | 24 N/cm | • Lämpötilankesto (60 min) | 60 °C |
| • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.5 N/cm |
|-------------|----------|

Lisätiedot

Suositus: Krepatur selkäaineen venyttäminen teipin kiinnitysvaiheessa takaa tarkat rajaukset ja hyvän pidon.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04319>