



tesa® 4959

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen Kuituteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4959 on kaksipuolinen teippi, jossa on now-woven-selkääinen sekä glassiini-irrokepaperi. Teippi on päällystetty hyvin tarttuvalla akryyliliimalla, ja sillä on hyvä leikkauslujuus. Teippiä käytetään yleisesti erilaisiin asennus- ja jatkamistehtäviin eri käyttökohteissa. tesa® 4959 -teippi kestää UV-säteilyä, kosteutta, kemikaaleja ja vanhenemista sekä monia pehmentimiä. Teippi kestää lyhyen altistuksen jopa 200 °C:n kuumuudelle ja pitkäaikaisesti 80 °C:n lämpötilaa. Asennusteipissä on erittäin joustava selkääine, ja sillä on erittäin hyvä alkutarttuvuus ja tasapainoinen leikkauslujuuden ja tartuntavoiman suhde. tesa® 4959 on erittäin hyvin vanhenemista kestävä ja suunniteltu erityisesti joustavien materiaalien kiinnittämiseen. Teippiä on saatavilla eripaksuisilla irrokepapereilla.

Kestävä Näkökohdat

- tesa® Kestävämpi vuori
- Vastuullisesti hankittu paperivuoraus (sertifioitu)
- Valkaisematon paperi, jossa on 30 % kierrätyskuituja.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- tesa® 4959 sopii erilaisiin asennuksen ja jatkamisen käyttökohteisiin
- Kaksipuolista teippiä käytetään kilpien, suojusten ja nimikilpien asentamiseen
- Teipillä asennetaan ovien sisustuksia autoteollisuudessa
- tesa® 4959 kiinnittää muovipussit, lähetuspussit, julisteet ja yhdistää paperit jne.
- Teipillä voidaan jatkaa paperia ja rainaa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkääineen materiaali	kuitu	• Väri	läpikuultava
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	71 µm
• Suojamateriaalityyppe	paperi	• Suojamateriaalin väri	ruskea
• Kokonaispaksuus	100 µm		



tesa® 4959

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	2 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Vetolujuus	8 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
• Kemikalien kestävyys	hyvä		40°C

Tarttuvuus

• ABS (alku)	7.5 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	7.5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	9 N/cm	• PP (alku)	5.5 N/cm
• Alumiiniin (alku)	7.5 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.5 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm	• PS (alku)	8.5 N/cm
• PC (alku)	9.5 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	9 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm	• PVC (alku)	6.5 N/cm
• PE (alku)	4 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4.5 N/cm	• teräkseen (alku)	8 N/cm
• PET (alku)	7 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm

Lisätiedot

Taustavaihtehtodot:

PV0: ruskea ja valkoinen silikonipaperi (71 µm)

PV6: punainen MOPP-kalvo (80 µm)

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04959>