



tesa® 4970

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen, Hyvin Tarttuva Kalvopohjainen Teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4970 on paksu valkoinen, kaksipuolinen teippi, jossa on selkäaineena PVC-kalvo ja tarttuva akryyliiima. Vahva kaksipuolinen teippi on erinomainen yhdistelmä lujaa ja välitöntä tarttuvuutta. Lisäksi akryyliiima tuottaa suuren pinnoitepainon, mikä varmistaa erinomaisen kiinnityksen karkeille tai pölyisille pinnoille. tesa® 4970 -teippi kestää hyvin kosteutta, valoa ja luonnollista vanhenemista. Se kestää myös monia kemikaaleja, vettä ja pehmentimiä. Se kestää lyhytaikaisesti jopa 70 °C:n kuumuutta ja pitkällä aikavälillä korkeintaan 60 °C:n lämpötilaa. Kestävyytensä ansiosta tesa® 4970 soveltuu vaativaan, pitkäaikaiseen ja ulkokäyttöön eri käyttökohteissa.

Kestävä Näkökohdat

- tesa® Kestävämpi paperivuoraus
- Vastuullisesti tuotettu paperivuoraus (sertifioitu)
- Valkaisematon paperi, jossa on 30 % kierrätyskuituja.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- tesa® 4970 on vahva akryyliiimateippi erilaisiin pitkäaikaisiin asennuksiin eri käyttökohteissa
- Teippi sopii hyvin muovi- ja puulistojen kiinnittämiseen
- Teipillä voidaan kiinnittää myyntipistemateriaaleja ja esittelyjä
- tesa® 4970 sopii hyvin kylttien ja mittareiden kiinnittämiseen
- Saatavilla myös leveämmällä fingerlift-irrokemateriaalilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 225 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | valkoinen |



tesa® 4970

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	20 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Vetolujuus	38 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	70 °C
• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Pehmittimien kesto	erittäin hyvä
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	60 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	23°C
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	40°C
			kohtalainen

Tarttuvuus

• ABS (alku)	13.4 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	11.9 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	14.4 N/cm	• PP (alku)	9.7 N/cm
• Alumiiniin (alku)	11.5 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	10.8 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	12.6 N/cm	• PS (alku)	14.7 N/cm
• PC (alku)	16.2 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	15.2 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	16.9 N/cm	• PVC (alku)	12.4 N/cm
• PE (alku)	8.5 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	16.6 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	9.1 N/cm	• teräkseen (alku)	13 N/cm
• PET (alku)	11.5 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13.6 N/cm

Lisätiedot

tesa® 7149 on saatavana myös varustettuna yllä olevalla suojapaperilla.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiotuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04970>