



tesa® 59651

Tuote Tiedot



300 µm:n kaksipuolinen läpinäkyvä kalvoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4965 Thick on läpinäkyvä kaksipuolinen teippi, jossa on PET-selkääine ja modifioitu akryyliima. Teippi perustuu patentoituun ja suojattuun tuotekoostumukseen. Samaa ainutlaatuista ja laadukasta suunnittelua on sovellettu useaan tuotteeseen, ja ne muodostavat yhdessä Team 4965 -tuoteryhmän.

Tästä kaksipuolisten kalvoteippien valikoimasta on helppo valita tehokkain teippi asiakkaan vaatimusten, tuotteiden ja prosessien perusteella. tesa® 4965 Thick voidaan tilata tuotenumeraalla tesa® 59651. Tutustu koko tesa® 4965 -valikoiman etuihin täällä. tesa® 4965 Thick -teipin ominaisuudet: *Paksuus: 300 µm *Korkea kiinnittyvyys *Korkea kestävyys vaativissa ympäristöolosuhteissa *Hyvä käsiteltävyys konvertointi prosesseissa

Käyttökohteet

*Puskurikiskon kiinnitys *Oviosien kiinnittäminen *Yleinen kiinnitys ja laminointi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkääineen materiaali	PET-kalvo	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppe	modifioitu akryyli	• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²
• Suojamateriaalityyppe	paperi	• Suojamateriaalin paksuus	69 µm
• Kokonaispaksuus	300 µm	• Suojamateriaalin väri	brown/blue logo

Ominaisuudet

• Murtovenymä	50 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Vetolujuus	20 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	100 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	23°C	
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä
		40°C	



tesa® 59651

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	10.5 N/cm	• PET (alku)	7.7 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	11 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	9.5 N/cm
• Alumiiniin (alku)	9.3 N/cm	• PS (alku)	8.5 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	9.8 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	13.3 N/cm
• PC (alku)	12.6 N/cm	• PVC (alku)	8.8 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	14.3 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	14.7 N/cm
• PE (alku)	6 N/cm	• teräkseen (alku)	13.8 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	6.4 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	14.5 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=59651>