



tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal

Tuote Tiedot



Tarttuvuutta parantava pintakäsittely eri alustoille

Tuotteen kuvaus

tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal -pintakäsittelyaine sopii parantamaan tesa teippien tarttuvuutta eri alustoille, kuten sinkki, teräs ja PP/EPDM. Sitä suositellaan erityisesti ACX^{plus} -tuoteperheen teipeille. tesa® 60150 Adhesion Promoter -pintakäsittelyaineen näkyminen UV-valolla mahdollistaa helpon laadunvalvonnan levityksen aikana. Kun alusta on asianmukaisesti esikäsitelty tesa® 60150 Adhesion Promoter -aineella liitos tulee tehdä 15 minuutin kuluessa. Testien mukaan tarttuvuutta parantava aine parantaa repäisylujuutta merkittävästi.

Ominaisuudet

- It is especially recommended for our tesa® ACX^{plus} product family
- The UV-traceability of our tesa® 60150 Adhesion Promoter allows easy quality control during the application process

Hakemus

- tesa® 60150 -nestettä käytetään tesa®-teippien tarttumisen parantamiseen eri alustoilla
- Adhesion Promoter -ainetta suositellaan esim. PVC-, PP/EPDM-, ABS-, sinkki-, teräs- ja alumiinalustoille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- Väri vaaleankeltainen

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| • Hajonta | 15 m ² /l | • Tiheys | 0.81 g/cm ³ |
| • Kiinteät | 7 % | • Viskositeetti | 15 mPa s |
| • Konsistenssi | neste | | |

Lisätiedot

Before using our adhesion promoter, the bonding surface should be free of dust, grease, oil, moisture, and other contaminants. Therefore, we highly recommend cleaning the substrate with a lint-free cloth using solvents, such as ethanol or isopropanol alcohol or our tesa® 60040 Industry Cleaner.

Once the surface has been cleaned, you can go ahead and apply our tesa® 60150 Adhesion Promoter. We recommend applying our adhesion promoters with a melamin sponge or lint-free cloth. The entire surface should be coated thinly with adhesion promoter in order to reach the highest bonding performance. It is important to wait at least 30 seconds and up to 5 minutes (depending on ambient temperature and humidity) in order to give solvents time to evaporate. Please make sure to keep the prepared surface free of contaminants prior to applying the tape.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60150>



tesa[®] 60150

Adhesion Promoter Universal

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Once the substrate has been properly pre-treated with tesa[®] 60150 Adhesion Promoter, the bond should be established within several hours. Please note that due to the multitude of available substrate formulations in the marketplace, it is recommended to test our tesa[®] Adhesion Promoter prior to usage.

- The shelf life of this product amounts to at least 12 months when stored at room temperature in its sealed original container.
- For further information and advice on safe handling please refer to our safety data sheet (SDS), which is available upon request.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60150>