



# tesa® 4688

## Tuote Tiedot



Polyeteenipinnoitettu kangasteippi

### Tuotteen kuvaus

tesaband® 4688 on polyeteenipinnoitettu kangasteippi. Se on kudottua 55 mesh PET/rayon-kangasta, jossa on luonnonkumiliima. tesaband® 4688 on helposti käsiteltävä korjausteippi erilaisiin käyttökohteisiin.

Saatavana 8 väri vaihtoehtoa: musta, valkoinen, harmaa, punainen, vihreä, keltainen, sininen, ruskea

### Ominaisuudet

- Kiinnittyy hyvin myös karkeille pinnoille
- Vedenkestävä
- Avautuu rullalta helposti
- Kokonaishalogenipitoisuus < 1000 ppm
- Kokonaisrikkipitoisuus < 1000 ppm

### Käyttökohteet

- Merkitsemiseen, maalarinteipiksi, pakkaamiseen, suojaamiseen, kiinnittämiseen, sulkemiseen \* Rakennuskalvojen kiinnittämiseen\* Pakkausten ja putkien suljentaan\* Johtojen kiinnittämiseen\* Johtojen niputtamiseen\* Kalvojen jatkamiseen, osien merkitsemiseen atomivoimaloiden kunnossapitotöissä

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                      |                         |        |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-extrudoitu kangas | • Suojamateriaalityyppi | ei ole |
| • Liimatyyppi            | luonnonkumi          | • Kokonaispaksuus       | 260 µm |

### Ominaisuudet

- |                                                                               |         |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| • Murtovenymä                                                                 | 9 %     | • Läpilyöntijännite    | 2900 V                   |
| • Vetolujuus                                                                  | 52 N/cm | • Suorat repäisyreunat | hyvä                     |
| • Käsien repeytyvyys                                                          | hyvä    | • Tiheys               | 55 count per square inch |
| • Kulutuksen kestävyys                                                        | hyvä    | • Water resistance     | hyvä                     |
| • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 110 °C  |                        |                          |

### Tarttuvuus

- teräkseen 4.5 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04688>



# tesa® 4688

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

- Täyttää LV 312-1:n eristelujuusvaatimuksen 7 500 voltia (3-kerroksinen).
- Täyttää Siemens AG -standardin TLV 9027/01/06 vaatimukset, jotka koskevat käyttöä ydinvoimalaitoksissa.

### Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04688>