



tesa® 62936

Tuote Tiedot



1600 µm Kaksipuolinen PE-vaah toteippi

Tuotteen kuvaus

TESA® 62936 on kaksipuolinen PE-vaah toteippi rakenteellisiin käyttökohteisiin. Teipissä on selkämateriaalina hyvin mukautuva umpisoluinen PE-vaah to, liimana tarttuva akryyliiima. Vaah toteippi tarttuu hyvin pinnoille, joissa on voimakas pintastruktuuri. Teippi saavuttaa nopeasti lopullisen tarttuvuuden. tesa® 62936 kestää kosteutta, kemikaaleja, pehmentimiä ja UV-säteilyä.

tesa® 62936 on monipuolinen teippi, joka tarttuu nopeasti moniin eri materiaaleihin myös pienellä kiinnityspaineella. Kaksipuolinen vaah toteippi ulkokäyttöön sopiva veden, ikääntymisen ja UV-säteilyn kestävä. Akryylivaah to vaimentaa hyvin kylmäiskuja, tasoittaa materiaalien erilaisia lämpölaajenemisia ja kiinnittää voimakkaasti. Mukautuvan vaah don ansiosta tesa® 62936 tarttuu vahvasti myös epäsäännöllisiin tai karkeisiin pintoihin.

Käyttökohteet

- tesa® 62936 -teippi soveltuu vaativiin pitkäaikaisiin rakenteellisiin käyttökohteisiin, esim.:
- Ikkunalistoihin
- Ikkunaristikoihin
- Pöly- ja kosteustiivisteisiin
- Ovien koriste-elementeille
- Vaah toteippiä on saatavana erilaisilla irrokepapereilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaah to | • Kokonaispaksuus | 1600 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | musta/valkoinen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 175 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Vetolujuus | 9 N/cm | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | 23°C | |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| | | 40°C | |



tesa® 62936

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	17 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	19 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	19 N/cm	• PP (alku)	3 N/cm
• Alumiiniin (alku)	15 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	7 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	19 N/cm	• PS (alku)	19 N/cm
• PC (alku)	19 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	19 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	19 N/cm	• PVC (alku)	19 N/cm
• PE (alku)	2 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	19 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	3 N/cm	• teräkseen (alku)	16 N/cm
• PET (alku)	15 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	19 N/cm

Lisätiedot

Suojamateriaalivaihtoehdot:

PV0: ruskea silikonipaperi (71 µm)

PV14: valkoinen PE-pinnoitettu paperi (120 µm)

PV10: punainen kalvo (120 µm)

Saksalainen TÜV Rheinland on testannut tesa® 62936 -teipin. Tulosten mukaan sen kiinnittyminen pitkällä aikavälillä täyttää IEC 61215 / 61646 -ilmastovaatimukset, ja se kestää lämpötilaa 85 °C. TÜV:n raportti nro 21209595.

Tarttuvuus:

- Heti: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla

- 14 päivän kuluttua: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62936>