



tesa® 4576 High Barrier



Tuote Tiedot

Hengittävä Teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4576 on hyvin mukautuva ja joustava yksipuolinen teippi. Teipissä on valkoinen non-woven-kangas, joka on päällystetty vahvalla akryyliiimalla. Teipin liima ja non-woven-materiaali läpäisevät hyvin kaasua ja ilmaa, joten se sopii hyvin reikien peittämiseen vaahdotusprosesseissa. Teippi kestää kosteutta asennettaessa sekä ikääntymistä käytössä. Akryyliiima kestää erinomaisesti ympäristötekijöitä, kuten UV-säteilyä, otsonia ja jopa 160 °C:n kuumuutta. tesa® 4576 aukirullautuu helposti ja on käsin repäistävissä.

Ominaisuudet

- The excellent barrier against foam leakage makes this tape a best seller in the market
- A certain air permeability allows the foam to expand while the tape will cover venting holes
- Is highly conformable to shaped structures
- Unwinds gently to avoid curling which makes the handling easier in order to reduce process time
- Easily torn by hand for an increased working efficiency
- Ageing-resistant design
- Certification according to UL 94 HB flame rating

Hakemus

- Hengittävää tesa® 4576 -teippiä käytetään vaahdotusprosesseissa, kuten jääkaappien valmistuksessa
- Teippi sopii myös autoteollisuuden käyttökohteisiin, esimerkiksi kojelautojen tuotantoon

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------|-----------|
| • Selkäineen materiaali | kuitu | • Väri | valkoinen |
| • Liimatyyppi | akryyli | • Teipin paksuus | _NULL µm |
| • Kokonaispaksuus | 140 µm | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| • Murtovenymä | 17 % | • Ilman permeabiliteetti | 6 cm ³ /cm ² xs |
| • Vetolujuus | 10 N/cm | • Käyttölämpötila enintään | 160 °C |
| • Hand tearability | hyvä | • Kevyt aukirullautuvuus | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Liuotin vapaa | kyllä |

OTarttuvuus

- | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|
| • ABS (alku) | 2.2 N/cm | • PS (alku) | 2 N/cm |
| • PE (alku) | 0.8 N/cm | • teräkseen | 1 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04576>



tesa[®] 4576 High Barrier

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04576>