



tesa® 4541

Tuote Tiedot



Joustava päällystämätön kangasteippi

Tuotteen kuvaus

Päällystämätön tesa® 4541 -kangasteippi kestää repeytymättä. Teippi koostuu 145 mesh -rayonkankaasta ja luonnonkumiliimasta.

tesa® 4541 on erittäin joustava ja muotoutuva teippi erilaisiin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet:

- Kiinnittyy hyvin myös karkeille ja öljyisille pinnoille
- Mukautuu epätasaisille pinnoille menemättä ryppyyn
- Helppo kirjoittaa, oikea valinta merkintäteipiksi
- Erittäin suuri vetolujuus
- Sileä ja muotoutuva
- Saatavana viisi väri vaihtoehtoa: musta, punainen, valkoinen, harmaa ja ruskea

Sustainable Aspects

- 87% bio-based carbon content in total product (tested acc. to EN 16640)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Good adhesion even on rough and oily surfaces
- Conforms to surfaces without creasing
- Easy to write on, ideal marking tape
- Classification according to FMVSS 302: SE/NBR*

Hakemus

- Raskaiden pakkauksien sulkemiseen käsin tai koneellisesti
- Filmi- tai liitännärsioiden suljentaan, rakojen tukkimiseen
- Tankojen, kaapelien ja johtojen niputtamiseen
- Kaapelien kiinnittämiseen
- Reunojen suojaamiseen
- Kirjojen kansien vahvistamiseen
- Muovihakasten kiinnittämiseen johtoputkiin
- Jääkiekkomailojen vahvistamiseen
- Erilaisiin veterinäärisiin käyttökohteisiin, esimerkiksi suurien tai pienien eläinten sitomiseen

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesa® 4541

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | pinnoittamaton kangas | • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 87 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 270 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| • Murtovenymä | 16 % | • Kulutuksen kestävyys | hyvä |
| • Vetolujuus | 90 N/cm | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 130 °C |
| • Backing appearance (visual) | matt | • Lämpötilankesto (30 min) | 130 °C |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | • Tiheys | 145 threads/inch ² |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.6 N/cm |
|-------------|----------|

Lisätiedot

*self-extinguishing / no burn rate according FMVSS 302 tested as composite with a non-inflammable material

Complies with LV 312-1 Dielectric strength.

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04541>