




# tesa® 60262

## Tuote Tiedot



50 µm:n kaksipuolinen harmaa sähköä johtava kuituteippi

## Tuotteen kuvaus

tesa® 60262 on harmaa kaksipuolinen sähköä johtava teippi. Se koostuu sähköä johtavasta kuitukankaisesta selkäaineesta ja sähköä johtavasta akryyliimasta.

## Ominaisuudet

\*Paksuus: 50 µm

- Erinomainen sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa jopa korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa.
- Hyvä tarttuvuus jopa ankarissa ympäristöolosuhteissa
- Erinomainen mukautuvuus ja asettuminen epätasaisille pinnoille
- Erittäin hyvä stansattavuus

## Hakemus

- EMC-sovellukset, kuten maadoitus
- Sähköstaattisen purkauksen käyttökohteet

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                       |                            |                        |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| • Selkäaineen materiaali | johtava non-wovwn     | • Väri                     | harmaa                 |
| • Liimatyyppi            | johtava akryyli       | • Suojamateriaalin paksuus | 120 µm                 |
| • Suojamateriaalityyppi  | PE-pinnoitettu paperi | • Suojamateriaalin väri    | valkoinen/sininen logo |
| • Kokonaispaksuus        | 50 µm                 |                            |                        |

## Ominaisuudet

- |                                       |                        |                                    |          |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|
| • Kontakti vastus z-suunnassa (alku)  | 0.02 Ohm / square inch | • Suojamateriaalin irtoavuus       | helppo   |
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys       | 200 °C                 | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 mOhm |
| • Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C | erittäin hyvä          |                                    |          |

## OTarttuvuus

- teräkseen (14 pv:n kuluttua) 8.3 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60262>



# tesa<sup>®</sup> 60262

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60262>