




# tesa® 62624

## Tuote Tiedot



200 µm:n kaksipuolinen musta korkean suorituskyvyn vaahtomuoviteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60624 on musta kaksipuolinen ohut vaahtomuoviteippi. Teipissä on tarttuva akryyliima.

### Ominaisuudet

- Paksuus: 200 µm
- Erittäin hyvä kiinnityslujuus
- Hyvin mukautuva vaahtomuoviselkääine antaa erinomaisen iskunkestävyyden
- Vastustaa ylivoimaisesti siirtyvyyttä sivusuunnassa suorituskykyisen liiman ansiosta
- Eristää hyvin kosteudelta ja pölyltä
- Vedenpitävä

### Käyttökohteet

- Kosketusnäyttöpaneelin kiinnitys
- Linssien kiinnitys matkapuhelimiin
- LCD-suojuksen/etupaneelin kiinnitys kannettaviin tietokoneisiin
- Kiinnitys epätasaisille ja karheille pinnoille

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                  |                   |        |
|--------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | PE-vaahto        | • Kokonaispaksuus | 200 µm |
| • Liimatyyppe            | tarttuva akryyli | • Väri            | musta  |
| • Suojamateriaalityyppe  | PET-kalvo        |                   |        |

### Ominaisuudet

- |               |          |                                       |      |
|---------------|----------|---------------------------------------|------|
| • Murtovenymä | 340 %    | • Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C | hyvä |
| • Vetolujuus  | 6.7 N/cm | • Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C | hyvä |



# tesa® 62624

## Tuote Tiedot

### Tarttuvuus

|                                 |           |                                |           |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| • ABS (alku)                    | 11 N/cm   | • PC (alku)                    | 14.5 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua)        | 14.5 N/cm | • PC (14 pv:n kuluttua)        | 16 N/cm   |
| • Alumiiniin (alku)             | 11.8 N/cm | • PMMA (alku)                  | 15.8 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 13.5 N/cm | • PMMA (14 pv:n kuluttua)      | 16.5 N/cm |
| • Lasiin (alku)                 | 15 N/cm   | • teräkseen (alku)             | 13 N/cm   |
| • Lasiin (14 pv:n kuluttua)     | 16 N/cm   | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 16 N/cm   |

### Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62624>