



tesa® 75505 Transfer 50µm



Tuote Tiedot

50 µm kaksipuolinen tarttuva akryyliliima

Tuotteen kuvaus

tesa® 4965 Transfer on mukautuva, tarttuva akryyliliima-ainesteippi, jonka paksuus on 50 µm. Siinä käytetään hyväksi havaittua ja tunnettua tesa® 4965 -liimaa, joka on läpinäkyvää, ikääntymisen kestävää ja jolla on hyvä alkutarttuvuus. Sen ansiosta tesa® 4965 Transfer tarttuu välittömästi myös epätasaisiin pintoihin ja soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten kevyiden ja ohuiden materiaalien laminointiin. Samaa ainutlaatuista ja laadukasta tesa® 4965 -liimaa käytetään monessa tuotteessa, jotka yhdessä muodostavat Team 4965 -tuoteryhmän. Tästä kaksipuolisten kalvosteippien valikoimasta on helppo valita tehokkain teippi asiakkaan vaatimusten, tuotteiden ja prosessien perusteella. tesa® 4965 Transfer 50 µm -teippiä voidaan tilata tuotenumerolla tesa® 75505. Tutustu koko tesa® 4965 -valikoiman etuihin täällä: <https://www.tesa.com/fi-fi/teollisuus/yleiset-kaeyttoekohteet/kiinnittaaminen/team-4965-tuotevalikoima>

Kestävä Näkökohdat

- Biomassatasapainoinen tahmea akryyliliima
- tesa® Kestävämpi paperivuoraus
- Vastuullisesti hankittu paperivuoraus (sertifioitu)
- Valkaisematon paperi, jossa on 30 % kierrätyskuituja.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Erinomainen mukautuvuus liima-ainesteipin rakenteen ansiosta
- Erittäin hyvä alkutarttuvuus monille erilaisille alustoille
- Erittäin hyvä lämpötilan ja kosteuden kestävyys
- Hyvät stanssausominaisuudet

Käyttökohteet

tesa® 4965 Transfer soveltuu joustavien materiaalien ja kevyiden osien kiinnitys- ja laminointikohteisiin.

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Kevyiden osien ja materiaalien kiinnitys
- Vaahtomuovin, huovan, kankaiden ja tekstiilien kiinnitys
- Eristysmateriaalien laminointi

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=75505>



tesa® 75505

Transfer 50µm

Tuote Tiedot

Käyttökohteet

- Lattiajärjestelmien asennus
- Kalvokytkimen kiinnittäminen
- Jatkaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole | • Suojamateriaalin paino | 80 g/m ² |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Suojamateriaalin paksuus | 70 µm |
| • Suojamateriaalityyppi | silikonipaperi | • Suojamateriaalin väri | brown/blue logo |
| • Väri | läpinäkyvä | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| • Alin lämpötilankestävyys | -40 °C | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pehmittimien kesto | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | 23°C | |
| | | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä |
| | | 40°C | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • ABS (alku) | 8 N/cm | • PP (alku) | 2 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 9 N/cm | • PP (14 pv:n kuluttua) | 4 N/cm |
| • Alumiiniin (alku) | 7 N/cm | • PS (alku) | 7 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 7.5 N/cm | • PS (14 pv:n kuluttua) | 9 N/cm |
| • PC (alku) | 9 N/cm | • PVC (alku) | 7 N/cm |
| • PC (14 pv:n kuluttua) | 9.5 N/cm | • PVC (14 pv:n kuluttua) | 11 N/cm |
| • PE (alku) | 2 N/cm | • teräkseen (alku) | 8 N/cm |
| • PE (14 pv:n kuluttua) | 3.5 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 8.5 N/cm |
| • PET (14 pv:n kuluttua) | 7 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 8 N/cm |



tesa® 75505

Transfer 50µm

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Irrokepaperivaihtoehdot: PV12: läpinäkyvä PET-irrokepaperi (75 µm; 105 g/m²) PV20: tuotemerkillä varustettu ruskea irrokepaperi (70 µm; 80 g/m²)

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=75505>