



tesa® 4334 Precision Mask®



Tuote Tiedot

Laadukas washi-teippi tarkkoihin ja tasaisiin maalirajoihin

Tuotteen kuvaus

tesa® 4334 on ensiluokkainen Washi-maalinteippi, joka on suunniteltu äärimmäisen toimivaksi ratkaisuksi maalausprosesseihin, kun halutaan erittäin tarkat ja siistit värien rajaukset. Selkäaineena on erityisen ohut japanilainen paperi, joka on päällystetty akryyliliimalla. Akryyliliima tarjoaa erinomaisen tarttuvuuden ja kiinnityksen erilaisiin pintoihin, kuten lasi, alumiini, PVC ja monet muut.

Tarkasti rajaavaa maalarinteippiä voidaan käyttää ulkona jopa kahdeksan viikkoa ja sisätiloissa jopa kuusi kuukautta, ja se irtaoo ilman liimajälkiä. Lisäksi tesa 4334® Precision Mask kestää uunikuivauksessa jopa 150 °C 30 minuutin ajan, joten se on ihanteellinen ratkaisu myös ruiskumaalaussovelluksiin.

Ominaisuudet

- Varmistaa terävät, siistit ja tasaiset maalirajat
- Ihanteellinen rajaamiseen kaksivärimaalauksissa
- Soveltuu käytettäväksi vesi- ja liuotinpohjaisten maalien ja lakkojen kanssa
- Ulkokäytössä jopa 8 viikkoa
- Sisäkäytössä jopa 6 kuukautta
- Lämmönkestävyys 1 tunti korkeintaan 120 °C:ssa ja 30 minuuttia korkeintaan 150 °C:ssa.

Hakemus

- Sopii rajauksiin sisätiloissa (enintään kuusi kuukautta)
- Sopii rajauksiin ulkokäytössä (enintään kahdeksan viikkoa)
- Erinomainen pito sileillä ja hieman epätasaisilla pinoilla
- tesa® 4334 sopii hyvintarkkoihin maalaus- ja lakkaustöihin
- Voidaan käyttää ruiskumaalaukseen ja uunikuivaukseen jopa 120 °C:ssa yhden tunnin ajan tai 150 °C:n lämpötilassa 30 minuutin ajan.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | Washi paper | • Kokonaispaksuus | 90 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04334>



tesa[®] 4334 Precision Mask[®]

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Irrotettavissa ilman | 8 weeks |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • liimanjäämiä... päivän kuluessa | |
| | | • Lämpötilankesto (30 min) | 150 °C |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.8 N/cm |
|-------------|----------|

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04334>