




tesa® ACXplus 7042

Tuote Tiedot



500 µm Kaksipuolinen Akryylivaahdotteippi

Tuotteen kuvaus

TESA® ACX^{plus} 7042 on kaksipuolinen akryylivaahdotteippi, jossa on suorituskykyinen akryyliliima ja jonka pääominaisuuksia ovat kiinnityslujuus, kuormituksen jakaminen ja lämpötilojen ja sään kesto. Tuotteen ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta kaksipuolinen akryylivaahdotteippi kiinnittää erittäin pitävästi samalla kun se vaimentaa ja jakaa suuria dynaamisia kuormia.

Viskoelastinen ydin kykenee kompensoimaan liitettyjen osien erilaisia lämpölaajenemisia. tesa® ACX^{plus} 7042 kiinnittää "vaikeasti tarttuvat" materiaalit, kuten jauhemaalattut pinnat tai muovimateriaalit. Innovatiivinen tuote kiinnittää turvallisesti jopa näiden materiaalien yhdistelmiä. tesa® ACX^{plus} 7042 tekee ilmakuplattomasta liimauksesta mahdollista. Harmaa ja valkoinen väri vaihtoehto sopivat hyvin metalli- ja muovipinnoille muodostaen näkymättömän sidoksen.

Käyttökohteet

- tesa® ACX^{plus} 7042 soveltuu erilaisiin rakenteellisiin kiinnitysratkaisuihin, kuten:
- Koristepaneelit (esim. jääkaapin lasiovet)
- Koriste-elementit (esim. astianpesukoneen etupaneelit, ikkunoiden jakopuitteet)
- Lasi lasille tai lasi metallille eri käyttökohteissa (esim. väliseinissä tai lasiovissa)

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | filled acrylic | • Kokonaispaksuus | 500 µm |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 110 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Tarttuvuus

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS (alku) | 7 N/cm | • teräkseen (alku) | 16 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 18 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 24 N/cm |
| • PP (alku) | 1 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 24 N/cm |
| • PP (14 pv:n kuluttua) | 1 N/cm | | |



tesa® ACXplus 7042

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07042>