



tesa® 77811

Tuote Tiedot



1,1 mm:n kaksipuolinen akryylivaahdotuoviteippi autojen ulkoisten osien asennukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 77811 -teipin avulla voit jättää promoottorin pois prosessistasi!

Tehokas LSE-liima kiinnittää tehokkaasti, turvallisesti ja ilman promoottoria tyypilliset autoteollisuuden osat, jotka on valmistettu LSE-muoveista (kuten PP ja PP/EPDM) ja MSE-muoveista (kuten ABS). Lisäksi tuotteellamme on erinomaiset tarttuvuusominaisuudet erityyppisiin OEM-kirkaslakkoihin. (LSE: matala pintaenergia, MSE: kohtalainen pintaenergia) Viskoelastisen akryylivaahdotytimensä ansiosta tesa® ACX^{plus} 77811 pystyy absorboimaan ja poistamaan dynaamisia ja staattisia kuormia ilman promoottoria.

Saatavana on paksuudet 0,5, 0,8 ja 1,5 mm

Ominaisuudet

Ominaisuudet:

- # Hyvä alkutarttuvuus LSE-muoveihin ja vaikeasti kiinnittyviin OEM-kirkaslakkoihin
- # Erinomainen kiinnitysvakausta laajemmalla lämpötila-alueella
- # Lopullinen repäisylujuus saavutetaan heti asennuksen jälkeen.
- # Ylivoimainen repäisylujuus PP-materiaaleilla jopa 5 °C:n kiinnityslämpötilassa.
- # Viskoelastinen akryylivaahdotyidin kompensoi liitettyjen osien erilaista lämpölaajenemista.
- # Erinomainen wet-out-ominaisuus
- # Kestää hyvin ilmankosteutta ja UV-säteilyä

Edut:

- # Eliminoi promoottorin tarpeen tuotantoprosessissa
- # Mahdollistaa paljon tehokkaamman ja vankemman kiinnityksen
- # Pienentää prosessin kokonaiskustannuksia
- # Tukee terveellisempiä työoloja

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=77811>



tesa® 77811

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

Tekee tuotannosta ympäristöystävällisempää

Käyttökohteet

tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line soveltuu monenlaisiin pysyviin ulkoasennussovelluksiin. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jolloin voimme antaa oikeat tuotesuositukset.

Esimerkkejä käyttökohteista:

Korin sivulistat ja koristelistat

Tunnukset

Spoilerit

Antennit

Pilareiden verhoilut

PDC-asennus

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryylivaaho	• Kokonaispaksuus	1100 µm
• Liimatyyppe	LSE	• Väri	harmaa
• Suojamateriaalityyppe	PE	• Suojamateriaalin väri	sininen

Ominaisuudet

• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	90°C	
• L-jig	hyvä	• T-block	erittäin hyvä
		• Temperature range	-40 to +80 °C



tesa® 77811

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (3 pv:n kuluttua)	31 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	35 N/cm
• ABS (alku, 1 min)	29 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	35 N/cm
• PP (3 pv:n kuluttua)	38 N/cm	• teräkseen (alku, 1 min)	32 N/cm
• PP (alku, 1 min)	33 N/cm		

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=77811>