



tesa® 4952

Tuote Tiedot



tesa® 4952 Kaksipuolinen PE-vaahroteippi (1150 µm)

Tuotteen kuvaus

tesa® 4952 on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka käyttökohteena ovat erilaiset rakenteelliset kiinnitykset. Kaksipuolisella teipillä on erittäin hyvä tarttuvuus, ja teippi kiinnittyy erinomaisesti sileille pinnoille. Vaahroteippi kestää UV-säteilyä, kosteutta, vettä, kemikaaleja ja vanhenemista. Teippi sopii hyvin sisä- ja ulkokäyttöön ja kestää pitkällä aikavälillä jopa 80 °C:n kuumuutta. tesa® 4952 -teipissä on laadukas valkoinen umpisoluinen PE-vahto selkäaineena, ja modifioitu akryyliliima sekä glassiini-irrokepaperi. tesa® 4952 on erityisen sopiva litteiden esineiden, kuten peilien, kilpien ja koristeiden kiinnittämiseen. Vaahroteippi toimii myös hyvänä iskunvaimentimena, joten se sopii hyvin monenlaiseen tiivistämiseen ja materiaalien erilaisten lämpölaajenemien tasaamiseen. tesa® 4952 on ulkoisen tahon toimesta, sertifioitu huonekalu-peilien asennukseen.

Ominaisuudet

- Monipuolinen liima kiinnittyy välittömästi erilaisiin alustamateriaaleihin
- Täysin ulkokäyttöön sopiva: Kestää UV-säteilyä, vettä ja ikääntymistä
- Kompensoi erilaisten materiaalien lämpölaajenemista
- Hyvä välitön kiinnityslujuus pienelläkin kiinnityspaineella
- Erittäin hyvä kylmäiskunvaimennus

Käyttökohteet

*Peilien kiinnittäminen kalusteisiin

*Auton peilien asennus

*Listojen ja profiilien kiinnitys

*Koristepaneelien kiinnitys

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE-vahto	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	70 µm
• Kokonaispaksuus	1150 µm		



tesa® 4952

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	200 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Vetolujuus	10 N/cm	• Pehmittimien kesto	kohtalainen
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	23°C	
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
		40°C	

Tarttuvuus

• ABS (alku)	5 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	7 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm	• PP (alku)	2.8 N/cm
• Alumiiniin (alku)	5 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	5.5 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm	• PS (alku)	5 N/cm
• PC (alku)	5 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	7.5 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm	• PVC (alku)	5 N/cm
• PE (alku)	2.7 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	2.8 N/cm	• teräkseen (alku)	6.5 N/cm
• PET (alku)	5 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm

Lisätiedot

LGA-instituutti on testannut ja hyväksynyt tesa® 4952 -teipin peilien asennukseen. Raportin numero IWQ FSG 329 1189.

Repäisylujuus:

- Välittömästi: vaahtokerroksen halkeaminen, alustana teräs, alumiini, ABS, PC, PS, PET, PVC
- 14 päivän kuluttua: vaahtokerroksen halkeaminen, alustana teräs, alumiini, ABS, PC, PS, PET, PVC

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04952>