



tesa® 4317

Tuote Tiedot



Tuotteen kuvaus

Ohut ja joustava yleismaalarinteippi kestää uunissa lämpötilassa 80 °C kuivattamisen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 55 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 140 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 10 % | • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 38 N/cm | • Lämpötilankesto (30 min) | 100 °C |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Lämpötilankesto (60 min) | 80 °C |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.3 N/cm |
|-------------|----------|

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04317>