


tesa® ACXplus 79011

Tuotetiedot



1,1 mm:n kaksipuolinen akryylivaahdotteiteippi autojen ulkoisten osien asennukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 79011 on kaksipuolinen akryylivaahdotteiteippi, joka on tarkoitettu autojen ulkopuolisten kiinnitysosien kiinnittämiseen. Teippi on kolmikerroksinen tuote, joka on päällystetty molemmilta puolilta LSE-liimalla. Promootoria ei tarvita. Tehokas LSE-liima kiinnittää tehokkaasti, turvallisesti ja ilman promootoria tyypilliset autoteollisuuden osat, jotka on valmistettu LSE-muoveista (kuten PP ja PP/EPDM) ja MSE-muoveista (kuten PMMA). Lisäksi tuotteellamme on erinomaiset tarttuvuus- ja lämmönkestävyysominaisuudet 95 °C:ssa. Viskoelastisen akryylivaahdotteitimensä ansiosta tesa® ACX plus 79011 New Primerless Line pystyy absorboimaan ja poistamaan dynaamisia ja staattisia kuormia ilman promootoria.

0,8 mm:n ja 1,5 mm:n paksuiset tuotteet tulevat saataville myöhemmässä vaiheessa.

Ominaisuudet

Hyvä tarttuvuus LSE-muoveihin ja vaikeasti kiinnittyviin pinnoitteisiin ilman promootoria

- Erinomainen kiinnitysvakaus ja pitkäaikainen lämmönkestävyys jopa 95 °C:ssa.
- PFAS- ja PFOS-vapaa tuote
- Tehokas ja vankka kiinnitys
- Viskoelastinen akryylivaahdotteidin kompensoi liitettävien osien erilaista lämpölaajenemista
- Hyvät wet-out-ominaisuudet
- Kestää hyvin ilmankosteutta ja UV-säteilyä

LSE: matala pintaenergia

MSE: keskitason pintaenergia

Käyttökohteet

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line soveltuu monenlaisiin pysyviin ulkoasennussovelluksiin. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jolloin voimme antaa oikeat tuotesuositukset.

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Helmapelti
- Koristelistat
- Spoilerit
- Pyöräkotelot
- Ovipelti

tesa® ACXplus 79011

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryylivaaho	• Kokonaispaksuus	1100 µm
• Liimatyyppe	LSE	• Väri	harmaa
• Suojamateriaalityyppe	PE	• Suojamateriaalin väri	sininen

Ominaisuudet

• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	120 °C
• Kemikalien kestävyys	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	95 °C
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä
• Kylmäsoikinkestävyys	erittäin hyvä	90°C	
		• Temperature range	-40 to 95 °C

Tarttuvuus

• ABS (alku)	35 N/cm	• teräkseen (alku)	40 N/cm
• ABS (3 pv:n kuluttua)	40 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	40 N/cm
• PP (alku)	30 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	40 N/cm
• PP (3 pv:n kuluttua)	40 N/cm		

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=79011>