



tesa® 4621 Perfect Tear Edge

Tuote Tiedot



Monikäyttöinen kangasteippi — täydellinen reuna helppoon katkaisemiseen

Tuotteen kuvaus

Vihreä tesa® 4621 PE-kangasteippi kiinnittyy tehokkaasti. Itsekiinnittyvä monikäyttöinen teippi on myös helppo irrottaa ja katkaista käsin — sekä vaaka- että pystysuunnassa — ja sitä on siksi erittäin kätevä käyttää. Sopii rakennus- ja suojausteipiksi rappaustöiden yhteydessä — erityisesti ulkotiloissa. Säilyttää pitonsa monenlaisissa sääolosuhteissa ja kestää UV-säteilyä ja vettä, joten saat sen ansiosta jopa kahdeksan kuukautta työaikaa. Voidaan irrottaa liimajälkiä jättämättä kahdeksan viikon kuluessa. Teippiä voidaan myös siirtää tarpeen mukaan. Kangasteipin tehokkaat ominaisuudet perustuvat PE:n (selkäaine), akryylin (liima-aine) ja polyesterin (verkko) yhdistelmään.

Ominaisuudet

- Kangasteippi moneen eri käyttökohteeseen, niin sisä- kuin ulkokäyttöön
- Täydellinen reuna katkaistaessa: voidaan katkaista helposti käsin (vaaka- ja pystysuunnassa)
- UV-kestävä eikä jätä liimajälkiä, jos irrotetaan kahdeksan viikon kuluessa
- Voidaan irrottaa liimajälkiä jättämättä jopa kahdeksan viikon ajan
- Itsekiinnittyvä rakennus- ja suojausteippi: ihanteellinen suojaukseen rappaustöiden yhteydessä (sisä- ja ulkoseinissä)
- Muut käyttökohteet: julkisivujen maalaus, sisä- tai ulkoseinien rappaus, lattiamerkinnät, johtojen niputtaminen, pakkausten kiinnittäminen jne.
- Teipin koostumus: akryyliiimalla varustettu selkäaine (PE) — vahvistettu polyesteriverkolla
- Voidaan poistaa liimajälkiä jättämättä ja rullata helposti auki

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-extrudoitu kangas | • Kokonaispaksuus | 125 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | • Teipin paksuus | _NULL µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| • Murtovenymä | 22 % | • Kulutuksen kestävyys | kohtalainen |
| • Vetolujuus | 54 N/cm | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus) | 95 °C |
| • Alkutarttuvuus | erittäin hyvä | • alumiinista 30 minuutin | |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • altistuksen jälkeen) | |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | • Lämpötilankesto (30 min) | 95 °C |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Suorat repäisyreunat | hyvä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | • Tiheys | 100 threads/inch ² |
| • Käsin repeytyvyys | erittäin hyvä | • UV-valon kesto | 8 weeks |
| | | • Water resistance | hyvä |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04621>



tesa® 4621

Perfect Tear Edge

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• Lasiin (alku)	2.7 N/cm	• teräkseen	2.6 N/cm
• PE (alku)	1.1 N/cm		

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04621>