


tesa® 6925

Musta



Tuotetiedot

Painokelpoinen, itseliimautuva ja luvattomalta avaamiselta suojaava.

Tuotteen kuvaus

tesa® 6925 -merkkintäkalvoa suositellaan erityisesti silloin, kun vaaditaan suurta kestävyyttä ja erinomaista vastustuskykyä korkeimpia lämpötiloja vastaan.

Tätä korkean suorituskyvyn tuotetta käytetään tunnistustarrana, josta näkyy tuotteen koko käyttöiän ajan, jos sisältöön on puututtu, sekä tietovälineenä älykkäässä prosessin sisäisessä ohjauksessa. Tyypillinen käyttökohte on piirilevyjen merkitseminen.

Saatavana: valkoinen

Ominaisuudet

- tesa® 6925 kestää jopa juotto- ja puhdistusprosesseja.
- Akryylikalvo on itsekiinnittyvä ja painokelpoinen, ja sen kontrasti on suuri, mikä tukee tarkkaa lukua jopa suuritiheyksisissä viivakoodeissa.
- Mittansa pitävä materiaali kestää kemikaaleja, kulutusta, lämpötilaa, ikääntymistä ja UV-valoa.

*Liima-aine koostuu hartsimuunnetusta akryylistä, joka soveltuu myös matalan pintaenergian alustoille.

Käyttökohteet

- Erittäin vankka ja kestää kemikaaleja, hankausta, lämpöä ja UV-säteilyä
- Erittäin hyvä tarttuvuus eri materiaaleille

*Paljastaa, jos sisältöön on puututtu: Ei voida irrottaa merkintää tuhoamatta

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryyli	• Liima-aineen grammapaino	25 g/m ²
• Liimatyyppi	akryyli	• Suojamateriaalin paino	65 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	pinnoitettu paperi	• Teipin paksuus	90 µm

Ominaisuudet

• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Luvattoman käsittelyn estäminen	kyllä
• Irrotusvoima suojamateriaalista	2-6	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	270 °C
• Kemikalien kestävyys	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	120 °C
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Säilyvyysaika	24 months
• Kylmänkesto	-50 °C	• Soveltuu laser-käyttöön	Yb:YAG

tesa® 6925

Musta

Tuotetiedot

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

23°C, 50% RH, varastoituna alkuperäispakkauksessa

Lisätiedot

Tulostettavuus:

Silkkipainoa suositellaan. Maalin tarttuvuus ja kemiallinen kestävyys on arvioitava tapauskohtaisesti.

Lämpösiirto:

tesa® 6925 soveltuu tarkkaan ja korkeakontrastiseen lämpösiirtotulostukseen.

Merkinnän laatu riippuu tulostimen ja nauhan yhdistelmästä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tulostusnopeutta ja kovettimen lämpötilaa tulee vaihdella.

Mitat:

Leveys: tilauksesta, pituus: 300 m

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=6925BK>