

tesa® 4651 Professional



Tuotetiedot

Premium Akryylijäällysteinen Kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4651 on vahva ja laadukas akryylijäällysteinen kangasteippi. Teipin mesh-tiheys on 145 ja se koostuu viskoosikangaasta sekä luonnonkumiliimasta Kangasteippi on mukautuvaa ja sillä on erinomainen kulutuskestävyys, korkea vetolujuus sekä erittäin hyvä tarttuvuus erilaisille, jopa karkeille pinnoille. Teipin hyvän tarttuvuuden sekä nopean kiinnittymisen ansiosta, teippi saavuttaa luotettavan pidon nopeasti asennuksen jälkeen. Teippi on käsin katkaistavissa, ja siihen voidaan repiä tarkat ja suorat reunat pituussuunnassa ja vaakasuunnassa. tesa® 4651 kestää poikkeuksellisen hyvin kulutusta ja vettä sekä jopa 130 °C:n kuumuutta lyhytaikaisessa altistuksessa, minkä jälkeen se irtaoo jälkiä jättämättä. Vahva kangasteippi tesa® 4651 sopii monenlaisiin käyttökohteisiin eri toimialoilla. Musta ja sininen teippi ovat saatavana myös irrokepaperilla varustettuna suurella rullalla (tesa® 4651 PV9).

Kestävä Näkökohdat

- 68 % biopohjaista sisältöä kokonaistuotteessa, pois lukien vuori (painon mukaan).



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- Suojaamiseen hiekkapuhalluksen, pinnoittamisen, ruiskumaalauksen jne. aikana
- Esim. kuljetettavien putkien tai profiilien niputtamiseen ja vahvistamiseen
- Merkitsemiseen, värikoodaukseen ja johtojen, johtimien jne. merkintään
- Putkiliitosten, purkkien ja putkiloiden pysyvään tiivistämiseen
- Johtimien kiinnittämiseen ja eristämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryylijäällytetty kangas	• Kokonaispaksuus	310 µm
• Liimatyyppi	luonnonkumi	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Biopohjaisesta raaka-aineesta peräisin oleva hiilipitoisuus (DIN EN 16640 mukaan)	72 %		

tesa® 4651

Professional

Tuotetiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| • Murtovenymä | 13 % | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus | 130 °C |
| • Vetolujuus | 100 N/cm | alumiinista 30 minuutin | |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | altistuksen jälkeen) | |
| • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä | • Suorat repäisyreunat | erittäin hyvä |
| • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä | • Tiheys | 145 threads/inch ² |
| | | • Water resistance | hyvä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.3 N/cm |
|-------------|----------|

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4651>