

tesa® 4309 PV1



Tuotetiedot

Kuumuutta Kestävä Maalarinteippi Ruiskumaalaukseen ja Uunikuivaukseen 120 °C:ssa

Tuotteen kuvaus

tesa® 4309 -teipissä on selkäaineena kevyesti krepattu paperi ja liimana luonnonkumiliima. Tiheästi krepattu, mukautuva ja joustava paperinen maalarinteippi soveltuu ruiskumaalaukseen ja uunikuivaukseen 120 °C:n lämpötilassa. Joustava maalarinteippi kestää märkäpinnoitusta ja tarttuu erinomaisesti erilaisiin pintoihin, kuten metalliin, kumiin, lasiin ja muoviin. Pohjustusaineet ja maalit (vesi- tai liuotinhenteiset) kiinnittyvät erinomaisesti teipin kääntöpuolelle, mikä ehkäisee maalin hilseilyn. Jopa 120 °C:n uunikuivauksen jälkeen tesa® 4309 irttaa helposti repeämättä ja jälkiä jättämättä. Teippi sopii erittäin hyvin auton korimaalauksen rajaustarkoituksiin.

Kestävä Näkökohdat

- 53 % biopohjaista sisältöä koko tuotteessa ilman vuorausta (painosta).



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- tesa® 4309 sopii vaativiin rajaustehtäviin
- Maalarinteippi soveltuu erilaisille pinnoille, kuten metallille, kumille, lasille ja muoville
- Kuumuutta kestävää maalarinteippiä voi käyttää uunikuivauksessa
- Teippi katkeaa käsin
- Teippi estää tehokkaasti maalin valumisen selkäpuolella/br>

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 53 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 170 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 12 % | • Käsin repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 47 N/cm | • Lämpötilankesto (30 min) | 120 °C |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Lämpötilankesto (60 min) | 120 °C |

Tarttuvuus

- teräkseen 3.5 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309 PV1

Tuotetiedot

Lisätiedot

tesa 4309 kestää märkähiontaa. Täyteaineiden ja vesi- tai liuotinpohjaisten maalien erinomainen tarttuminen paperin pintaan estää partikkeleiden lentämistä maalatululle pinnalle.

tesa® 4309 voidaan irrottaa helposti repeytymättä ja ilman jäämiä jopa 120°C asteessa uunikuivaamisen jälkeen

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4309>