

tesa® 54411

Tuotetiedot



Korkean suorituskyvyn tiivistysteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 54411 high performance sealer on luotettava ja kestävä tiivistysratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin käyttökohteisiin. Sen UV-kestävä selkääine ja ikääntymistä kestävä akryyliiima takaavat keston kovimmissakin olosuhteissa. tesa® 54411 on erinomainen valinta sekä liitoksen tiivistämiseen että sen suojaamiseen pölyltä ja kosteudelta. Teippi muodostaa suorituskykyisen rakenteensa ansiosta pitkäkestoisen ja luotettavan tiiviste.

Ominaisuudet

- Selkääineen päällä on irrokepaperi, joka helpottaa pehmeän liiman levittämistä.
- Irrokepaperi voidaan poistaa, kun teippiin on kohdistettu painetta. Paperin alta paljastuu maalattava ja kulutusta kestävä selkääine.
- Liima ja selkääine ovat erittäin mukautuvia, joten ne soveltuvat erinomaisesti liitosten ja niittien tiivistämiseen pienellä paineella.
- Liima on ihanteellinen nopeaan tiivistämiseen, sillä se kostuu välittömästi, mikä lyhentää kovettumisaikaa verrattuna tiivistekäyttöaineisiin.
- Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi tuotteemme ei sisällä fluorattuja kemikaaleja (PFAS-aineita).

Käyttökohteet

- Tiivistää liitokset, saumat ja niitit välittömästi ja kestävästi.
- Korjaa muovisäiliöt, siilot ja kontit helposti ja nopeasti.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

Selkääineen materiaali	Ionomer film	Suojamateriaalin paksuus	60 µm
Liimatyyppi	akryyli	Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä
Suojamateriaalityyppi	siliconised PET	Teipin paksuus	1100 µm

Ominaisuudet

Murtovenymä	330 %	Käyttölämpötila enintään	100 °C
Vetolujuus	35 N/cm	Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä
Alkutarttuvuus	hyvä	Liutotin vapaa	kyllä
Helppo kirjoittaa päälle	kyllä	Muotoiltavuus	erittäin hyvä
Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	UV-valon kesto	104 weeks
Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	Water resistance	erittäin hyvä
Käsin repeytyvyys	ei		

tesa® 54411

Tuotetiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	12 N/cm	• Lasiin (alku)	11 N/cm
• Alumiiniin (alku)	9 N/cm	• teräkseen	11 N/cm
• Adhesion to Backing	5 N/cm		

Lisätiedot

On myös mahdollista saavuttaa parempi tarttuvuus tai lyhentää käsittelyaikaa käyttämällä seuraavia:

- tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure metalleille
- tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass lasille

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=54411>