

tesa® 60400

Tuotetiedot



tesa® 60400 – Bio & Strong

Tuotteen kuvaus

tesa® 60400 on biopohjainen pakkausteippi, joka soveltuu keskiraskaille pakkauksille (15–30 kg). Teipin selkääineeksi on valittu polylaktidihappo, joka tunnetaan myös nimellä PLA. PLA on valmistettu täysin uusiutuvista raaka-aineista, kuten maissitärkkelyksestä, tapiokajuurista tai sokeriruo'osta. Teipissä on käytetty luonnonkumiliimaa, joka sisältää luonnollista hartsia. Älykkäästi valittujen raaka-aineiden ja erinomaisen suunnittelun ansiosta tesa® 60400: n biohiilipitoisuus on 98%, joten sen hiilijalanjälki on pienempi.

Vastuullisuusominaisuudet

- Biopohjaisen hiilen kokonaispitoisuus 98 %
- DIN-CERTCO:n ja TÜV AUSTRIA:n virallinen sertifiointi (korkein mahdollinen luokitus)
- Pienemmät CO₂-päästöt verrattuna tavallisiin pakkausteippeihin
- Tuotantoprosessissa ei käytetä liuottimia Tekniset ominaisuudet

Tekniset tiedot

- Vahva liima
- Tukeva selkääine
- Erinomainen suorituskyky kierrätyskartongilla

Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- Keskiraskaiden laatikoiden (15–30 kg) sulkemiseen
- Sopii käsi –ja automaattikatkojaan
- Pakkaamiseen, niputtamiseen ja sulkemiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|------|
| • Selkääineen materiaali | Polylactide (PLA) | • Biopohjaisesta raaka-aineesta | 98 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | peräisin oleva hiilipitoisuus (ASTM D6866 mukaan) | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60400>

tesa® 60400

Tuotetiedot

Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat värit läpinäkyvä

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| • Murtovenymä | 185 % | • Käyttö automaatissa | kyllä |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Pakkauksen paino | Enintään 25 kg |
| • Hiljainen purkautuminen | ei | • Sopii syväjäädtykseen | kyllä |
| • Käsikäyttö | kyllä | • Soveltuu vaarallisille tavaroille | ei |
| • Käsien repeytyvyys | hyvä | | |

Tarttuvuus

- teräkseen 3.5 N/cm

Lisätiedot

tesa® 60400 is printable with all types of ink systems

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60400>