

tesa® 62934

Tuotetiedot



800µm kaksipuolinen PE-vaah toteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 62934 on kaksipuolinen PE-vaah toteippi rakenteellisiin kiinnityssovelluksiin. Siinä on erittäin mukautuva PE-vaahdotettu tausta ja tackifioitu akryyliiliima.

Ominaisuudet

- Monikäyttöinen liima, joka tarjoaa korkean välittömän tarttuvuuden monille eri alustoille
- Iholle sopivuussertifikaatti ISO 10993-5 ja ISO 10993-10 mukaisesti
- Korkea lopullinen tarttuvuus takaa turvallisen kiinnityksen
- Täysin ulkokäyttöön sopiva: UV-, vesi- ja ikääntymiskestävä
- Tasapainottaa erilaisten materiaalien lämpölaajenemisen eroja
- Korkea välitön kiinnityslujuus myös matalassa kiinnityspaineessa
- Erittäin hyvä kylmäiskujen vaimennus

Käyttökohteet

- Koristeelliset alumiiniset peitelevyt koti-elektronikassa
- Keittiökalusteiden ovenkahvat
- Muotoillut muoviosat
- Peilit ja värilliset lasipaneelit

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaah to | • Kokonaispaksuus | 800 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | musta/valkoinen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 250 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Vetolujuus | 8 N/cm | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | 23°C | |
| | | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| | | 40°C | |

tesa® 62934

Tuotetiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	17 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm	• PP (alku)	2.8 N/cm
• Alumiiniin (alku)	17 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	5.5 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm	• PS (alku)	15 N/cm
• PC (alku)	15 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm	• PVC (alku)	17 N/cm
• PE (alku)	2.7 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	2.8 N/cm	• teräkseen (alku)	17 N/cm
• PET (alku)	12.5 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm

Lisätiedot

Suojausvaihtoehdot:

- PV0 ruskea lasiinipaperi (71 µm)
- PV10 punainen läpinäkyvä PP-kalvo (120 µm)
- PV15 sininen PE-kalvo (100 µm)

Irrotuslujuus:

- välittömästi: vaahdon repeäminen teräksellä, alumiinilla, ABS:llä
- 14 päivän jälkeen: vaahdon repeäminen teräksellä, alumiinilla, ABS:llä, PC:llä, PS:llä, PET:llä, PVC:llä

tesa® 62934 on testattu TÜV Rheinland, Saksa, toimesta. Testi vahvistaa pitkäaikaisen tartuntakyvyn IEC 61215 / 61646 ilmastotestien ja 85°C lämpötilankestävyysjälkeen. (TÜV-raportin numero 21209595).

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiotuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62934I>