

tesa® 58381

Tuotetiedot

tesa® 58381

Tuotteen kuvaus

25 µm:n valkoinen PET-kalvotausta tarjoaa erinomaiset sähköneristysominaisuudet. PET-suojakalvo varmistaa, että teippi voidaan irrottaa ilman liimajäämiä ja tekee prosessista helppoa. Teipissä käytetään paloa hidastavaa akryyliiimaa, joka täyttää UL94 VTM-2 -paloluokituksen vaatimukset.

Ominaisuudet

- Erittäin hyvä tartuntalujuus
- Tietty palonkestävyyden taso VTM2 UL94-standardin mukaisesti
- Erinomaiset sähköneristysominaisuudet
- Helppo jatkojalostaa
- Halogeeniton

Käyttökohteet

- Sähköneristysuoja metalliosille, joissa vaaditaan palonkestävyyttä
- Palosuojamateriaalin kapselointi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PET | • Kokonaispaksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppi | FR acrylic | • Suojamateriaalin paksuus | 25 µm |
| • Suojamateriaalityyppi | PET-kalvo | • Suojamateriaalin väri | läpinäkyvä |

Tuotevalikoima

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| • Saatavilla oleva suojapaperi | PET-kalvo | • Saatavilla olevat värit | valkoinen |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|-----------|---------------------|--------|
| • Murtovenymä | 111.5 % | • Läpilyöntijännite | 6000 V |
| • Vetolujuus | 39.9 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| • Alumiiniin (alku) | 5 N/cm | • Adhesion to ASTM (initial) | 5.6 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 6 N/cm | • Adhesion to ASTM (after 14 days) | 6.5 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58381>

tesa® 58381

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58381>