

tesa® ACXplus 73106

Tuotetiedot



640 µm kaksipuolinen akryylivaah toteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 73106 on vankka, harmaa, kaksipuolinen akryylivaah toteippi, joka on suunniteltu pitkäaikaiseen kiinnitykseen. 640 µm paksu umpisoluihin vaahtoydin mukautuu helposti epätasaisille tai kuvioituille pinnoille. Herkkäliimainen teippi tarjoaa vahvan ensikiinnittymisen ja kestää korkeita lämpötiloja. Erinomainen vetolujuus, leikkaus- ja irrotuslujuus mahdollistavat sen toimimisen tehokkaana korvaajana mekaanisille kiinnittimille kuten niiteille, ruuveille, hitsauksille tai nestemäisille liimoille. Se tarjoaa lisäksi erinomaisen kosteussuojauksen ja pitkän käyttöiän myös vaativissa olosuhteissa.

Ominaisuudet

- Viskoelastinen akryylivaah toydin: Tarjoaa erinomaisen jännityksen tasaamisen ja energian vaimennuksen, ihanteellinen dynaamisten ja staattisten kuormien hallintaan liitosrakenteissa.
- Lämmön laajenemisen kompensointi: Säilyttää luotettavan kiinnityksen erilaisten materiaalien välillä mukautumalla lämpötilan aiheuttamiin pitenemisiin ja supistumisiin.
- Vahva kiinnityslujuus: Antaa hyvän tartunnan monille alustoille, kuten metalleihin, muoveihin ja maalatuille pinnoille – takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.
- Lämpötila- ja säänkesto: Toimii luotettavasti korkeissa lämpötiloissa sekä kestää UV-säteilyä, kosteutta ja ulko-olosuhteita.
- PFAS/PFOS-vapaa koostumus: Valmistettu ilman perfluorattuja yhdisteitä, tukien turvallisempia ja kestävämpiä kiinnitysratkaisuja.
- Mukautuva, kaksipuolinen vaahtomuotoilu: Harmaa, 640 µm paksu akryylivaah to mukautuu pinnan epätasaisuuksiin mahdollistamalla siistin ja huomaamattoman liitoksen ilman mekaanisia kiinnittimiä.

Käyttökohteet

tesa® 73106 soveltuu moniin vaativiin kiinnityssovelluksiin, kuten:

- Korkean lämpötilan käyttöön
- Paneelien jäykistys & runkojen liimaus
- Koristeelliset listat
- Monimateriaaliliimaukset

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | Akryylivaah to | • Kokonaispaksuus | 640 µm |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | • Väri | harmaa |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 210 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 150 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=73106>

tesa® ACXplus 73106

Tuotetiedot

Tarttuvuus

• ABS (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm	• PMMA (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	25 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	7 N/cm
• Lasiin (14 pv:n kuluttua)	20 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	18 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	26 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm		

Lisätiedot

tesa® 73106 soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Se tarjoaa luotettavan suorituskyvyn laajalla lämpötila- ja ympäristöalueella. Parhaan lopputuloksen saamiseksi pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja vapaita epäpuhtauksista. On suositeltavaa tehdä käyttökohtaista testausta ennen täysimittaista käyttöä. Tekniseen tukeen ja parhaaseen tartuntaan suosittelemme ottamaan yhteyttä tesa®-asiantuntijaan.

Suojakalvovaihtoehdot:

- PV31: Valkoinen kalvosuojaus – ilman merkintöjä (115 µm)

Muut saatavilla olevat paksuudet:

- tesa® 73108 – 800 µm
- tesa® 73112 – 1200 µm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=73106>