


tesa® ACXplus 73112

Tuotetiedot



1200 µm kaksipuolinen akryylivaahdonauha

Tuotteen kuvaus

tesa® 73112 on vankka, harmaa, kaksipuolinen akryylivaahdonauha, joka on suunniteltu kestäviin liitoskohteisiin. 1200 µm paksu suljettusoluinen vaahtoydin mukautuu helposti epätasaisille tai kuvioituille pinnoille. Paineherkkä liima tarjoaa vahvan ensiotartunnan ja kestää korkeita lämpötiloja. Erinomaisten vetolujuus-, leikkaus- ja irrotusominaisuuksiensa ansiosta tuote on tehokas vaihtoehto mekaanisille kiinnikkeille, kuten niiteille, ruuveille, hitsauksille tai nestemäisille liimoille. Lisäksi se tarjoaa erinomaisen kosteudenkestävyyden ja pitkäikäisen kestävyys, jopa vaativissa olosuhteissa.

Ominaisuudet

- Viskoelastinen akryylivaahtoydin: tarjoaa erinomaisen jännitysten hajautuksen ja energian absorboinnin, ihanteellinen dynaamisten ja staattisten kuormien hallintaan liitoksissa.
- Lämpölaajenemisen kompensointi: pitää liimaukset luotettavina erilaisilla materiaaleilla mukautumalla lämpölaajenemiseen ja -kutistumiseen.
- Korkea liimauslujuus: takaa vahvan tartunnan moniin alustoihin, kuten metalleihin, muoveihin ja maalatuille pinnoille – varmistaen pitkäaikaisen kestävyys.
- Lämpö- ja säänkestävyys: toimii luotettavasti korkeissa lämpötiloissa ja kestää UV-säteitä, kosteutta ja ulkoisia olosuhteita.
- PFAS/PFOS-vapaa koostumus: valmistettu ilman perfluorattuja yhdisteitä, tukien turvallisempia ja kestävämpiä liimausratkaisuja.
- Mukautuva, kaksipuolinen vaahtorakenne: harmaa, 1200 µm paksu akryylivaahto mukautuu pinnan epätarkkuuksiin mahdollistamalla siistin, huomaamattoman liimauksen ilman mekaanisia kiinnikkeitä.

Käyttökohteet

tesa® 73112 soveltuu lukuisiin vaativiin liimauksiin, kuten:

- Korkean lämpötilan käyttö
- Paneelien vahvistus & kehysten liimaus
- Koristeelliset listat
- Monimateriaalien liitos

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | Akryylivaahto | • Suojamateriaalityyppi | valkoinen |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | • Kokonaispaksuus | 1200 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 220 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 150 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=73112>

tesa® ACXplus 73112

Tuotetiedot

Tarttuvuus

• ABS (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm	• PMMA (14 pv:n kuluttua)	23 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	40 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm
• Lasiin (14 pv:n kuluttua)	27 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	23 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	40 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm		

Lisätiedot

tesa® 73112 soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Se tarjoaa luotettavaa suorituskkyä laajalla lämpötila- ja olosuhdealueella. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaana epäpuhtauksista. On suositeltavaa suorittaa sovelluskohtainen testaus ennen laajamittaista käyttöä. Parhaan liimaustuloksen ja teknisen tuen saat ottamalla yhteyttä tesa®-asiantuntijaan.

Saatavilla olevat suojakalvovaihtoehdot:

- PV31: Valkoinen kalvosuojus – ilman brändäystä (115 µm)

Muut saatavilla olevat paksuudet:

- tesa® 73106 - 640µm
- tesa® 73108 - 800µm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=73112>