



# tesa® 4317

## Tuote Tiedot



## Kevyesti Krepattu Maalarinteippi Ruiskumaalaukseen

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4317 on ohut ja joustava maalarinteippi, jossa on kevyesti krepattu paperinen selkäaine ja luonnonkumiliima. Maalarinteippi sopii monenlaiseen rajauskäyttöön, myös maalauksen jälkeiseen uunikuivaukseen enintään 80 °C:ssa. tesa® 4317 kestää myös märkäpinnoitusta. Luonnonkumiliimalla on erinomainen tarttuvuus moniin pintoihin, kuten metalliin, kumiin, lasiin ja muoviin. Kevyesti krepattu paperinen selkäaine on joustava ja mukautuva, ja se katkeaa helposti käsin. Maalit ja pohjustusaineet tarttuvat hyvin selkäpuolelle, joten maali ei halkeile.

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Hakemus

- tesa® 4317 on joustava maalarinteippi ruiskumaalaukseen, maalaukseen ja lakkaukseen
- Maalarinteippi tarttuu erinomaisesti monenlaisiin pintoihin
- Teippi sopii uunikuivaukseen korkeintaan 80 °C:ssa
- Teippi on helppo irrottaa ja on käsin katkaistavissa

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |  |                        |                   |             |
|--|------------------------|-------------------|-------------|
| • Total sustainable product content excl. liners                   | 55 %                   | • Liimatyyppi     | luonnonkumi |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) |                        | • Kokonaispaksuus | 140 µm      |
| • Selkäaineen materiaali   | hieman krepattu paperi |                   |             |

### Ominaisuudet

- |                   |       |                    |               |
|-------------------|-------|--------------------|---------------|
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Vetolujuus       | 38 N/cm       |
| • Lämpötilankesto | 80 °C | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Murtovenymä     | 10 %  |                    |               |

### OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.3 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04317>



# tesa<sup>®</sup> 4317

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04317>