



tesa[®] 4309 PV1



Tuote Tiedot

Kuumuutta Kestävä Maalarinteippi Ruiskumaalaukseen ja Uunikuivaukseen 120 °C:ssa

Tuotteen kuvaus

tesa[®] 4309 -teipissä on selkäaineena kevyesti krepattu paperi ja liimana luonnonkumiliima. Tiheästi krepattu, mukautuva ja joustava paperinen maalarinteippi soveltuu ruiskumaalaukseen ja uunikuivaukseen 120 °C:n lämpötilassa. Joustava maalarinteippi kestää märkäpinnoitusta ja tarttuu erinomaisesti erilaisiin pintoihin, kuten metalliin, kumiin, lasiin ja muoviin. Pohjustusaineet ja maalit (vesi- tai liuotinhenteiset) kiinnittyvät erinomaisesti teipin kääntöpuolelle, mikä ehkäisee maalin hilseilyä. Jopa 120 °C:n uunikuivauksen jälkeen tesa[®] 4309 irtoaa helposti repeämättä ja jälkiä jättämättä. Teippi sopii erittäin hyvin auton korimaalauksen rajaustarkoituksiin.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Hakemus

- tesa[®] 4309 sopii vaativiin rajaustehtäviin
- Maalarinteippi soveltuu erilaisille pinnoille, kuten metallille, kumille, lasille ja muoville
- Kuumuutta kestävä maalarinteippiä voi käyttää uunikuivauksessa
- Teippi katkeaa käsin
- Teippi estää tehokkaasti maalin valumisen selkäpuolella/br>

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 53 % | • Liimatyyppi | luonnonkumi |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Kokonaispaksuus | 170 µm |
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Vetolujuus | 47 N/cm |
| • Lämpötilankesto | 120 °C | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Murtovenymä | 12 % | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04309>



tesa[®] 4309 PV1

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- teräkseen 3.5 N/cm

Lisätiedot

tesa 4309 kestää märkähiontaa. Täyteaineiden ja vesi- tai liuotinpohjaisten maalien erinomainen tarttuminen paperin pintaan estää partikkeleiden lentämistä maalatulle pinnalle.

tesa[®] 4309 voidaan irrottaa helposti repeytymättä ja ilman jäämiä jopa 120°C asteessa uunikuivaamisen jälkeen

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04309>