



tesa® 61908

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen pussinsuljentateippi ylileveällä suojamateriaalilla

Tuotteen kuvaus

tesa® 61908 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PP-kalvo ja tarttuva akryyliima.

tesa® 61908 -teipin ominaisuuksia:

- PE- ja PP-muovien kiinnitykseen
- Punainen PP-taustakalvo on helppo leikata kuumalla langalla.

Hakemus

- PE/PP- tai polymeeripussien pysyvään suljentaan
- Lääkepussien pysyvään suljentaan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Väri | läpinäkyvä, optisesti |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli,
akryyli, modifioitu
akryyli | • Suojamateriaalin väri | kirkas |
| • Suojamateriaalityyppi | PP | • Suojamateriaalin paksuus | red, läpinäkyvä |
| • Kokonaispaksuus | 100 µm | | 80 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 140 % | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Vetolujuus | 20 N/cm | 23°C | |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | 40°C | |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | • Alkutarttuvuus | hyvä |
| • Pehmittimien kesto | kohtalainen, hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| | | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 120 °C |



tesa® 61908

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	7.9 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	10.7 N/cm	• PP (alku)	5.1 N/cm
• Alumiiniin (alku)	6.6 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.2 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	9.7 N/cm	• PS (alku)	7.2 N/cm
• PC (alku)	8.5 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	10.7 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	11.3 N/cm	• PVC (alku)	6.8 N/cm
• PE (alku)	3.5 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	11.5 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4.3 N/cm	• teräkseen (alku)	8.7 N/cm
• PET (alku)	6 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13.7 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=61908>