

Tuote Tiedot

Kaksipuolinen kalvotteippi

tesa® 51908 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PP-kalvo ja akryylliliima.

tesa® 51908 -teipin ominaisuuksia:

- PE- ja PP-muovien kiinnitykseen
- Helppo katkaista saumauksen yhteydessä.

Pääkäyttökohde

- PE/PP- tai polymeeripussien pysyvään suljentaan
- Lääkepussien pysyvään suljentaan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot

• Selkäineen materiaali	PP-kalvo	• Vetolujuus	20 N/cm
• Väri	läpinäkyvä	• Suojamateriaalityyppi	MOPP
• Kokonaispaksuus	100 µm	• Suojamateriaalin väri	red
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	80 µm
• Murtovenymä	140 %	• Suojamateriaalin paino	72 g/m ²

Tarttuvuus

• teräkseen (alku)	8.7 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13.7 N/cm
• ABS (alku)	7.9 N/cm	• ABS (14 pv:n kuluttua)	10.7 N/cm
• Alumiiniin (alku)	6.6 N/cm	• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	9.7 N/cm
• PC (alku)	8.5 N/cm	• PC (14 pv:n kuluttua)	11.3 N/cm
• PE (alku)	3.5 N/cm	• PE (14 pv:n kuluttua)	4.3 N/cm
• PET (alku)	6.0 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm
• PP (alku)	5.1 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.2 N/cm
• PS (alku)	7.2 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	10.7 N/cm
• PVC (alku)	6.8 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	11.5 N/cm

Ominaisuudet

• Lämpötilankesto lyhytaikaisesti	120 °C	• Kemikalien kestävyys	●●●●
• Lämpötilankesto pitkäaikaisesti	80 °C	• Pehmittimien kesto	●●
• Alkutarttuvuus	●●●●	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C	●●●●
• Ikääntymisen kesto (UV)	●●●●●	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	●●●●
• Kosteudenkesto	●●●●●		

Vertailu kyseessä olevassa tuoteryhmässä: ●●●●● erittäin hyvä ●●●● hyvä ●● kohtalainen ● heikko

Lisätiedot

Suojamateriaalivaihtoehdot:

PV0: punainen MOPP-kalvo (80 µm)

PV1: ruskea silikonipaperi (71 µm)

tesa® 61908 on saatavana myös varustettuna yllä olevilla suojapaperilla.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä

<http://l.tesa.com/?ip=51908>

tesa® 51908

Tuote Tiedot



Lisätiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä
<http://l.tesa.com/?ip=51908>