




tesa® 4967

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen erittäin kestävä kalvotteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4967 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PET-kalvo ja akryyliiliima.

tesa® 4967 -teipin ominaisuuksia:

- Erittäin kestävä myös korkeissa lämpötiloissa
- Erinomaiset jatkojalostusominaisuudet PET-kalvon ja alhaisen liiman "valumisen" ansiosta.
- Kiinnittyy luotettavasti myös LSE-pintoihin

Hakemus

- Linssien kiinnittämiseen matkapuhelinten koteloihin
- ABS-muoviosien kiinnittämiseen autoteollisuudessa
- Esimerkiksi koriste-profilien kiinnittämiseen kalusteteollisuudessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 160 µm |
| • Liimatyyppe | tarttuva akryyli | • Väri | läpinäkyvä |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 50 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C |
| • Vetolujuus | 20 N/cm | • Pehmittimien kesto | hyvä |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | 23°C | |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| | | 40°C | |



tesa[®] 4967

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	9.8 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	10.5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	10.8 N/cm	• PP (alku)	5.3 N/cm
• Alumiiniin (alku)	9.6 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	7 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	12.2 N/cm	• PS (alku)	10.2 N/cm
• PC (alku)	11.7 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	11.1 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	13.1 N/cm	• PVC (alku)	8.9 N/cm
• PE (alku)	5.2 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	11.9 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	5.7 N/cm	• teräkseen (alku)	12 N/cm
• PET (alku)	9.3 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13.4 N/cm

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04967>