





tesa® 4957

Product Informatie

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	4 N/cm	• Kleefkracht op PET (na 14 dagen)	4 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 14 dagen)	4 N/cm	• Kleefkracht op PP (direct)	1.8 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (direct)	4 N/cm	• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	3.3 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	4 N/cm	• Kleefkracht op PS (direct)	4 N/cm
• Kleefkracht op PC (direct)	4 N/cm	• Kleefkracht op PS (na 14 dagen)	4 N/cm
• Kleefkracht op PC (na 14 dagen)	4 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	4 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	1.7 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	4 N/cm
• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	2.2 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	4 N/cm
• Kleefkracht op PET (direct)	4 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	4 N/cm

Aanvullende informatie

Voeringvarianten:

PV0 bruin pergamijs (70 µm)

PV4 wit PE-gecoat papier met tesa®-logo (122 µm)

PV6 blauw PP (80 µm)

PV15 blauw PE (100 µm)

tesa® 4957 is door het IFT-instituut getest en goedgekeurd voor montage op raamstijlen (IFT-rapportnummer 509 30742/1).

Aftrekkracht:

- onmiddellijk: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

- na 14 dagen: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04957>