



tesa® 4976

Product Informatie



Dubbelzijdige PU-schuimtape met zwarte drager

Toepassing

- Bevestiging van spiegels, decoratieve profielen en borden
- Montage van kabelgoten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| • Drager | PU-schuim | • Kleur | zwart |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Dikte van voering | 70 µm |
| • Type voering | film | • Gewicht voering | 80 g/m ² |
| • Totale dikte | 540 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---|-----------|--|--------|
| • Rek bij breuk | 250 % | • Statische schuifbestendigheid | goed |
| • Rekkracht | 6.66 N/cm | • bij 40 graden C | |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | matig | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
| • Hechting | goed | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 80 °C |
| • Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |

Kleefkracht op

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|----------|
| • Kleefkracht op ABS (direct) | 7 N/cm | • Kleefkracht op PET (na 14 dagen) | 10 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 12 N/cm | • Kleefkracht op PP (direct) | 3.7 N/cm |
| • Kleefkracht op aluminium (direct) | 5 N/cm | • Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 7.4 N/cm |
| • Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen) | 9 N/cm | • Kleefkracht op PS (direct) | 5 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (direct) | 8 N/cm | • Kleefkracht op PS (na 14 dagen) | 10 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (na 14 dagen) | 12 N/cm | • Kleefkracht op PVC (direct) | 5.5 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (direct) | 4.1 N/cm | • Kleefkracht op PVC (na 14 dagen) | 12 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (na 14 dagen) | 4.3 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 10 N/cm |
| • Kleefkracht op PET (direct) | 5.5 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 12 N/cm |

Aanvullende informatie

Aftrekkracht:

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04976>



tesa® 4976

Product Informatie

Aanvullende informatie

- onmiddellijk: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- na 14 dagen: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04976>