



tesa® ACXplus 7063

Product Informatie



ACX^{plus} Hoge kleefdracht 800µm

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 7063 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en wordt voornamelijk gekenmerkt door de hechtcracht, opvangen, en compenseren van spanning, en haar temperatuur en weersbestendigheid stress dissipatie en de temperatuur en weersbestendigheid. Door zijn unieke samenstelling combineert een zeer hoge kleefcracht niveau met een zeer goede weerstand tegen weekmakers. Het is speciaal ontworpen voor het verlijmen van "hard-to-bond-materialen" zoals poeder coatings of kunststof materialen. Zelfs voor combinaties van dergelijke materialen met allerlei metalen of metaal / metaal binding biedt een handige oplossing door hoge procesveiligheid. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmden delen. Het product zorgt voor zeer hoge directe tack en schil hechting.

Toepassing

Verlijmen van moeilijk te verlijmen materialen zoals

- Bumper rails
- Poedercoating bladen en panelen
- Air distributaries

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 800 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur | zwart |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 170 °C | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 70 °C |
|--|--------|--|-------|

Kleefcracht op

- | | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Kleefcracht op ABS (direct) | 13 N/cm | • Kleefcracht op staal (direct) | 24 N/cm |
| • Kleefcracht op ABS (na 14 dagen) | 22 N/cm | • Kleefcracht op staal (na 14 dagen) | 40 N/cm |
| • Kleefcracht op PP (direct) | 3 N/cm | • Kleefcracht op staal (na 3 dagen) | 40 N/cm |
| • Kleefcracht op PP (na 14 dagen) | 6 N/cm | | |



tesa® ACXplus 7063

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07063>